

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

72
5-1402

JC971 U.S. PTO
10/099972
03/19/02

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2001年 3月27日

出願番号

Application Number:

特願2001-091192

[ST.10/C]:

[JP2001-091192]

出願人


Applicant(s):

株式会社半導体エネルギー研究所

2002年 2月 8日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2002-3005631

【書類名】 特許願

【整理番号】 P005628

【提出日】 平成13年 3月27日

【あて先】 特許庁長官 及川 耕造 殿

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県厚木市長谷 3 9 8 番地 株式会社半導体エネルギー研究所内

【氏名】 山崎 舜平

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県厚木市長谷 3 9 8 番地 株式会社半導体エネルギー研究所内

【氏名】 須沢 英臣

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県厚木市長谷 3 9 8 番地 株式会社半導体エネルギー研究所内

【氏名】 小野 幸治

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県厚木市長谷 3 9 8 番地 株式会社半導体エネルギー研究所内

【氏名】 楠山 義弘

【特許出願人】

【識別番号】 000153878

【氏名又は名称】 株式会社半導体エネルギー研究所

【代表者】 山崎 舜平

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 002543

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 配線およびその作製方法、並びに配線基板およびその作製方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 第 1 の幅を有する第 1 の導電層を第 1 層とし、前記第 1 の幅より狭い第 2 の幅を有する第 2 の導電層を第 2 層とし、前記第 2 の幅より狭い第 3 の幅を有する第 3 の導電層を第 3 層とする積層構造であることを特徴とする配線。

【請求項 2】 第 1 の幅を有する第 1 の導電層を第 1 層とし、前記第 1 の幅より狭い第 2 の幅を有する第 2 の導電層を第 2 層とし、前記第 2 の幅より狭い第 3 の幅を有する第 3 の導電層を第 3 層とする積層構造であり、

前記第 1 の導電層または前記第 2 の導電層または前記第 3 の導電層の端部における断面形状は、テーパ形状であることを特徴とする配線。

【請求項 3】 請求項 1 または請求項 2 において、前記第 1 の導電層は、W または Mo から選ばれた一種または複数種の元素、または、W または Mo から選ばれた一種または複数種の元素を主成分とする合金若しくは化合物からなる導電層であることを特徴とする配線。

【請求項 4】 請求項 1 または請求項 2 において、前記第 2 の導電層は、Al を主成分とする合金若しくは化合物からなる導電層であることを特徴とする配線。

【請求項 5】 請求項 1 または請求項 2 において、前記第 3 の導電層は、Ti を主成分とする合金若しくは化合物からなる導電層であることを特徴とする配線。

【請求項 6】 請求項 1 乃至 5 のいずれか一項において、前記第 2 の導電層は前記第 1 の導電層、前記第 3 の導電層および絶縁膜に覆われており、前記絶縁膜と接する領域は酸化していることを特徴とする配線。

【請求項 7】 請求項 1 乃至 6 のいずれか一項において、前記配線は、液晶表示装置または発光装置の配線であることを特徴とする配線。

【請求項 8】 絶縁表面上に、第 1 の幅を有する第 1 の導電層と、第 2 の導電層と、第 3 の導電層の積層からなる第 1 の形状の導電層を形成する工程と、

前記第 2 の導電層および前記第 3 の導電層をエッチングして、前記第 1 の幅を有する第 1 の導電層と、第 2 の幅を有する第 2 の導電層と、第 3 の幅を有する第 3 の導電層との積層からなる第 2 の形状の導電層を形成する工程と、

前記第1の導電層をエッチングして、第4の幅を有する第1の導電層と、前記第2の幅を有する第2の導電層と、前記第3の幅を有する第3の導電層との積層からなる第3の形状の導電層を形成する工程と、

を有することを特徴とする配線の作製方法。

【請求項9】 絶縁表面上に、第1の幅を有する第1の導電層と、第2の導電層と、第3の導電層の積層からなる第1の形状の導電層を形成する工程と、

前記第2の導電層および前記第3の導電層をエッチングして、前記第1の幅を有する第1の導電層と、第2の幅を有する第2の導電層と、第3の幅を有する第3の導電層との積層からなる第2の形状の導電層を形成する工程と、

前記第1の導電層をエッチングして、第4の幅を有する第1の導電層と、前記第2の幅を有する第2の導電層と、前記第3の幅を有する第3の導電層との積層からなる第3の形状の導電層を形成する工程と、

前記第2の幅を有する第2の導電層および前記第3の幅を有する第3の導電層をエッチングして、前記第4の幅を有する第1の導電層と、第5の幅を有する第2の導電層、第6の幅を有する第3の導電層との積層からなる第4の形状の導電層を形成する工程と、

を有することを特徴とする配線の作製方法。

【請求項10】 絶縁表面上に、第1の幅を有する第1の導電層と、第2の導電層と、第3の導電層の積層からなる第1の形状の導電層を形成する工程と、

前記第2の導電層および前記第3の導電層をエッチングして、前記第1の幅を有する第1の導電層と、第2の幅を有する第2の導電層と、第3の幅を有する第3の導電層との積層からなる第2の形状の導電層を形成する工程と、

前記第1の導電層をエッチングして、第4の幅を有する第1の導電層と、前記第2の幅を有する第2の導電層と、前記第3の幅を有する第3の導電層との積層からなる第3の形状の導電層を形成する工程と、

を有し、

前記第1の導電層または前記第2の導電層または前記第3の導電層の端部における断面形状は、テーパ形状であることを特徴とする配線の作製方法。

【請求項11】 絶縁表面上に、第1の幅を有する第1の導電層と、第2の導電

層と、第 3 の導電層の積層からなる第 1 の形状の導電層を形成する工程と、

前記第 2 の導電層および前記第 3 の導電層をエッチングして、前記第 1 の幅を有する第 1 の導電層と、第 2 の幅を有する第 2 の導電層と、第 3 の幅を有する第 3 の導電層との積層からなる第 2 の形状の導電層を形成する工程と、

前記第 1 の導電層をエッチングして、第 4 の幅を有する第 1 の導電層と、前記第 2 の幅を有する第 2 の導電層と、前記第 3 の幅を有する第 3 の導電層との積層からなる第 3 の形状の導電層を形成する工程と、

前記第 2 の幅を有する第 2 の導電層および前記第 3 の幅を有する第 3 の導電層をエッチングして、前記第 4 の幅を有する第 1 の導電層と、第 5 の幅を有する第 2 の導電層、第 6 の幅を有する第 3 の導電層との積層からなる第 4 の形状の導電層を形成する工程と、

を有し、

前記第 1 の導電層または前記第 2 の導電層または前記第 3 の導電層の端部における断面形状は、テーパ形状であることを特徴とする配線の作製方法。

【請求項 1 2】 絶縁表面上に、第 1 の幅を有する第 1 の導電層と、第 2 の導電層と、第 3 の導電層の積層からなる第 1 の形状の導電層を形成する工程と、

前記第 2 の導電層および前記第 3 の導電層をエッチングして、前記第 1 の幅を有する第 1 の導電層と、第 2 の幅を有する第 2 の導電層と、第 3 の幅を有する第 3 の導電層との積層からなる第 2 の形状の導電層を形成する工程と、

前記第 1 の導電層をエッチングして、第 4 の幅を有する第 1 の導電層と、前記第 2 の幅を有する第 2 の導電層と、前記第 3 の幅を有する第 3 の導電層との積層からなる第 3 の形状の導電層を形成する工程と、

前記第 3 の形状の導電層にプラズマ処理を行う工程と、

を有することを特徴とする配線の作製方法。

【請求項 1 3】 絶縁表面上に、第 1 の幅を有する第 1 の導電層と、第 2 の導電層と、第 3 の導電層の積層からなる第 1 の形状の導電層を形成する工程と、

前記第 2 の導電層および前記第 3 の導電層をエッチングして、前記第 1 の幅を有する第 1 の導電層と、第 2 の幅を有する第 2 の導電層と、第 3 の幅を有する第 3 の導電層との積層からなる第 2 の形状の導電層を形成する工程と、

前記第 1 の導電層をエッチングして、第 4 の幅を有する第 1 の導電層と、前記第 2 の幅を有する第 2 の導電層と、前記第 3 の幅を有する第 3 の導電層との積層からなる第 3 の形状の導電層を形成する工程と、

前記第 2 の幅を有する第 2 の導電層および前記第 3 の幅を有する第 3 の導電層をエッチングして、前記第 4 の幅を有する第 1 の導電層と、第 5 の幅を有する第 2 の導電層、第 6 の幅を有する第 3 の導電層との積層からなる第 4 の形状の導電層を形成する工程と、

前記第 4 の形状の導電層にプラズマ処理を行う工程と、
を有することを特徴とする配線の作製方法。

【請求項 1 4】 絶縁表面上に、第 1 の幅を有する第 1 の導電層と、第 2 の導電層と、第 3 の導電層の積層からなる第 1 の形状の導電層を形成する工程と、

前記第 2 の導電層および前記第 3 の導電層をエッチングして、前記第 1 の幅を有する第 1 の導電層と、第 2 の幅を有する第 2 の導電層と、第 3 の幅を有する第 3 の導電層との積層からなる第 2 の形状の導電層を形成する工程と、

前記第 1 の導電層をエッチングして、第 4 の幅を有する第 1 の導電層と、前記第 2 の幅を有する第 2 の導電層と、前記第 3 の幅を有する第 3 の導電層との積層からなる第 3 の形状の導電層を形成する工程と、

前記第 3 の形状の導電層にプラズマ処理を行う工程と、
を有し、

前記第 1 の導電層または前記第 2 の導電層または前記第 3 の導電層の端部における断面形状は、テーパ形状であることを特徴とする配線の作製方法。

【請求項 1 5】 絶縁表面上に、第 1 の幅を有する第 1 の導電層と、第 2 の導電層と、第 3 の導電層の積層からなる第 1 の形状の導電層を形成する工程と、

前記第 2 の導電層および前記第 3 の導電層をエッチングして、前記第 1 の幅を有する第 1 の導電層と、第 2 の幅を有する第 2 の導電層と、第 3 の幅を有する第 3 の導電層との積層からなる第 2 の形状の導電層を形成する工程と、

前記第 1 の導電層をエッチングして、第 4 の幅を有する第 1 の導電層と、前記第 2 の幅を有する第 2 の導電層と、前記第 3 の幅を有する第 3 の導電層との積層からなる第 3 の形状の導電層を形成する工程と、

前記第 2 の幅を有する第 2 の導電層および前記第 3 の幅を有する第 3 の導電層をエッチングして、前記第 4 の幅を有する第 1 の導電層と、第 5 の幅を有する第 2 の導電層、第 6 の幅を有する第 3 の導電層との積層からなる第 4 の形状の導電層を形成する工程と、

前記第 4 の形状の導電層にプラズマ処理を行う工程と、
を有し、

前記第 1 の導電層または前記第 2 の導電層または前記第 3 の導電層の端部における断面形状は、テーパ形状であることを特徴とする配線の作製方法。

【請求項 1 6】 請求項 8 乃至 1 5 のいずれか一項において、前記第 1 の導電層は、W または Mo から選ばれた一種または複数種の元素、または、W または Mo から選ばれた一種または複数種の元素を主成分とする合金若しくは化合物からなる導電層であることを特徴とする配線の作製方法。

【請求項 1 7】 請求項 8 乃至 1 5 のいずれか一項において、前記第 2 の導電層は、Al を主成分とする合金若しくは化合物からなる導電層であることを特徴とする配線の作製方法。

【請求項 1 8】 請求項 8 乃至 1 5 のいずれか一項において、前記第 3 の導電層は、Ti を主成分とする合金若しくは化合物からなる導電層であることを特徴とする配線の作製方法。

【請求項 1 9】 請求項 1 2 乃至 1 5 のいずれか一項において、前記プラズマ処理は酸素もしくは酸素を主成分とした気体、または H_2O を用いて行われることを特徴とする配線の作製方法。

【請求項 2 0】 請求項 1 2 乃至 1 9 のいずれか一項において、前記配線は、液晶表示装置または発光装置の配線であることを特徴とする配線の作製方法。

【請求項 2 1】 絶縁基板と、配線とを有する配線基板において、前記配線は、第 1 の幅を有する第 1 の導電層を第 1 層とし、前記第 1 の幅より狭い第 2 の幅を有する第 2 の導電層を第 2 層とし、前記第 2 の幅より狭い第 3 の幅を有する第 3 の導電層を第 3 層とする積層構造であることを特徴とする配線基板。

【請求項 2 2】 絶縁基板と、配線とを有する配線基板において、

前記配線は、第 1 の幅を有する第 1 の導電層を第 1 層とし、前記第 1 の幅より狭い第 2 の幅を有する第 2 の導電層を第 2 層とし、前記第 2 の幅より狭い第 3 の幅を有する第 3 の導電層を第 3 層とする積層構造であり、

前記第 1 の導電層または前記第 2 の導電層または前記第 3 の導電層の端部における断面形状は、テーパ形状であることを特徴とする配線基板。

【請求項 2 3】 請求項 2 1 または請求項 2 2 において、前記第 1 の導電層は、W または Mo から選ばれた一種または複数種の元素、または、W または Mo から選ばれた一種または複数種の元素を主成分とする合金材料若しくは化合物材料であることを特徴とする配線基板。

【請求項 2 4】 請求項 2 1 または請求項 2 2 において、前記第 2 の導電層は、Al を主成分とする合金材料若しくは化合物材料であることを特徴とする配線基板。

【請求項 2 5】 請求項 2 1 または請求項 2 2 において、前記第 3 の導電層は、Ti を主成分とする合金材料若しくは化合物材料であることを特徴とする配線基板。

【請求項 2 6】 請求項 2 1 乃至 2 5 のいずれか一項において、前記第 2 の導電層は前記第 1 の導電層、前記第 3 の導電層および絶縁膜に覆われており、前記絶縁膜と接する領域は酸化していることを特徴とする配線基板。

【請求項 2 7】 請求項 2 1 乃至 2 6 のいずれか一項において、前記配線基板を用いて、液晶表示装置または発光装置が作製されたことを特徴とする配線基板。

【請求項 2 8】 絶縁基板と、配線とを有する配線基板の作製方法において、絶縁表面上に第 1 の導電層を形成する工程と、前記第 1 の導電膜上に第 2 の導電層を形成する工程と、前記第 2 の導電膜上に第 3 の導電層を形成する工程と、前記第 1 乃至第 3 の導電層にエッチングを行って、テーパ部を有する導電層を形成する工程と、を有することを特徴とする配線基板の作製方法。

【請求項 2 9】 絶縁基板と、配線とを有する配線基板の作製方法において、絶縁表面上に第 1 の幅を有する第 1 の導電層と、第 2 の幅を有する第 2 の導電層

と、第 3 の幅を有する第 3 の導電層からなる配線を形成することを特徴とする配線基板の作製方法。

【請求項 3 0】 絶縁基板と、配線とを有する配線基板の作製方法において、絶縁表面上に第 1 の幅を有する第 1 の導電層と、第 2 の幅を有する第 2 の導電層と、第 3 の幅を有する第 3 の導電層からなる配線を形成し、前記第 1 の導電層または前記第 2 の導電層または前記第 3 の導電層の端部における断面形状は、テーパ形状であることを特徴とする配線基板の作製方法。

【請求項 3 1】 絶縁基板と、配線とを有する配線基板の作製方法において、絶縁表面上に、第 1 の幅を有する第 1 の導電層と、第 2 の導電層と、第 3 の導電層の積層からなる第 1 の形状の導電層を形成する工程と、

前記第 2 の導電層および前記第 3 の導電層をエッチングして、前記第 1 の幅を有する第 1 の導電層と、第 2 の幅を有する第 2 の導電層と、第 3 の幅を有する第 3 の導電層との積層からなる第 2 の形状の導電層を形成する工程と、

前記第 1 の導電層をエッチングして、第 4 の幅を有する第 1 の導電層と、前記第 2 の幅を有する第 2 の導電層と、前記第 3 の幅を有する第 3 の導電層との積層からなる第 3 の形状の導電層を形成する工程と、を有することを特徴とする配線基板の作製方法。

【請求項 3 2】 絶縁基板と、配線とを有する配線基板の作製方法において、絶縁表面上に、第 1 の幅を有する第 1 の導電層と、第 2 の導電層と、第 3 の導電層の積層からなる第 1 の形状の導電層を形成する工程と、

前記第 2 の導電層および前記第 3 の導電層をエッチングして、前記第 1 の幅を有する第 1 の導電層と、第 2 の幅を有する第 2 の導電層と、第 3 の幅を有する第 3 の導電層との積層からなる第 2 の形状の導電層を形成する工程と、

前記第 1 の導電層をエッチングして、第 4 の幅を有する第 1 の導電層と、前記第 2 の幅を有する第 2 の導電層と、前記第 3 の幅を有する第 3 の導電層との積層からなる第 3 の形状の導電層を形成する工程と、を有し、

前記第 4 の幅を有する第 1 の導電層、または前記第 2 の幅を有する第 2 の導電層、または第 3 の幅を有する第 3 の導電層の端部における断面形状は、テーパ形

状であることを特徴とする配線基板の作製方法。

【請求項 3 3】 絶縁基板と、配線とを有する配線基板の作製方法において、絶縁表面上に、第 1 の幅を有する第 1 の導電層と、第 2 の導電層と、第 3 の導電層の積層からなる第 1 の形状の導電層を形成する工程と、

前記第 2 の導電層および前記第 3 の導電層をエッチングして、前記第 1 の幅を有する第 1 の導電層と、第 2 の幅を有する第 2 の導電層と、第 3 の幅を有する第 3 の導電層との積層からなる第 2 の形状の導電層を形成する工程と、

前記第 1 の導電層をエッチングして、第 4 の幅を有する第 1 の導電層と、前記第 2 の幅を有する第 2 の導電層と、前記第 3 の幅を有する第 3 の導電層との積層からなる第 3 の形状の導電層を形成する工程と、

前記第 2 の幅を有する第 2 の導電層および前記第 3 の幅を有する第 3 の導電層をエッチングして、前記第 4 の幅を有する第 1 の導電層と、第 5 の幅を有する第 2 の導電層、第 6 の幅を有する第 3 の導電層との積層からなる第 4 の形状の導電層を形成する工程と、

を有することを特徴とする配線基板の作製方法。

【請求項 3 4】 絶縁基板と、配線とを有する配線基板の作製方法において、絶縁表面上に、第 1 の幅を有する第 1 の導電層と、第 2 の導電層と、第 3 の導電層の積層からなる第 1 の形状の導電層を形成する工程と、

前記第 2 の導電層および前記第 3 の導電層をエッチングして、前記第 1 の幅を有する第 1 の導電層と、第 2 の幅を有する第 2 の導電層と、第 3 の幅を有する第 3 の導電層との積層からなる第 2 の形状の導電層を形成する工程と、

前記第 1 の導電層をエッチングして、第 4 の幅を有する第 1 の導電層と、前記第 2 の幅を有する第 2 の導電層と、前記第 3 の幅を有する第 3 の導電層との積層からなる第 3 の形状の導電層を形成する工程と、

前記第 2 の幅を有する第 2 の導電層および前記第 3 の幅を有する第 3 の導電層をエッチングして、前記第 4 の幅を有する第 1 の導電層と、第 5 の幅を有する第 2 の導電層、第 6 の幅を有する第 3 の導電層との積層からなる第 4 の形状の導電層を形成する工程と、

を有し、

前記第 4 の幅を有する第 1 の導電層、または前記第 5 の幅を有する第 2 の導電層、または第 6 の幅を有する第 3 の導電層の端部における断面形状は、テーパ形状であることを特徴とする配線基板の作製方法。

【請求項 3 5】 絶縁基板と、配線とを有する配線基板の作製方法において、絶縁表面上に第 1 の導電層を形成する工程と、前記第 1 の導電膜上に第 2 の導電層を形成する工程と、前記第 2 の導電膜上に第 3 の導電層を形成する工程と、前記第 1 乃至第 3 の導電層にエッチングを行って、テーパ部を有する導電層を形成する工程と、前記テーパ部を有する導電層にプラズマ処理を行う工程と、を有することを特徴とする配線基板の作製方法。

【請求項 3 6】 絶縁基板と、配線とを有する配線基板の作製方法において、絶縁表面上に第 1 の幅を有する第 1 の導電層と、第 2 の幅を有する第 2 の導電層と、第 3 の幅を有する第 3 の導電層からなる導電層を形成する工程と、前記導電層にプラズマ処理を行う工程と、を有することを特徴とする配線基板の作製方法。

【請求項 3 7】 絶縁基板と、配線とを有する配線基板の作製方法において、絶縁表面上に第 1 の幅を有する第 1 の導電層と、第 2 の幅を有する第 2 の導電層と、第 3 の幅を有する第 3 の導電層からなる導電層を形成する工程と、前記導電層にプラズマ処理を行う工程と、を有し、

前記第 1 の導電層または前記第 2 の導電層または前記第 3 の導電層の端部における断面形状は、テーパ形状であることを特徴とする配線基板の作製方法。

【請求項 3 8】 絶縁基板と、配線とを有する配線基板の作製方法において、絶縁表面上に、第 1 の幅を有する第 1 の導電層と、第 2 の導電層と、第 3 の導電層の積層からなる第 1 の形状の導電層を形成する工程と、

前記第 2 の導電層および前記第 3 の導電層をエッチングして、前記第 1 の幅を有する第 1 の導電層と、第 2 の幅を有する第 2 の導電層と、第 3 の幅を有する第 3 の導電層との積層からなる第 2 の形状の導電層を形成する工程と、

前記第 1 の導電層をエッチングして、第 4 の幅を有する第 1 の導電層と、前記第 2 の幅を有する第 2 の導電層と、前記第 3 の幅を有する第 3 の導電層との積層からなる第 3 の形状の導電層を形成する工程と、
前記第 3 の形状の導電層にプラズマ処理を行う工程と、
を有することを特徴とする配線基板の作製方法。

【請求項 3 9】 絶縁基板と、配線とを有する配線基板の作製方法において、
絶縁表面上に、第 1 の幅を有する第 1 の導電層と、第 2 の導電層と、第 3 の導電層の積層からなる第 1 の形状の導電層を形成する工程と、

前記第 2 の導電層および前記第 3 の導電層をエッチングして、前記第 1 の幅を有する第 1 の導電層と、第 2 の幅を有する第 2 の導電層と、第 3 の幅を有する第 3 の導電層との積層からなる第 2 の形状の導電層を形成する工程と、

前記第 1 の導電層をエッチングして、第 4 の幅を有する第 1 の導電層と、前記第 2 の幅を有する第 2 の導電層と、前記第 3 の幅を有する第 3 の導電層との積層からなる第 3 の形状の導電層を形成する工程と、
前記第 3 の形状の導電層にプラズマ処理を行う工程と、
を有し、

前記第 4 の幅を有する第 1 の導電層、または前記第 2 の幅を有する第 2 の導電層、または第 1 の幅を有する第 3 の導電層の端部における断面形状は、テーパ形状であることを特徴とする配線基板の作製方法。

【請求項 4 0】 絶縁基板と、配線とを有する配線基板の作製方法において、
絶縁表面上に、第 1 の幅を有する第 1 の導電層と、第 2 の導電層と、第 3 の導電層の積層からなる第 1 の形状の導電層を形成する工程と、

前記第 2 の導電層および前記第 3 の導電層をエッチングして、前記第 1 の幅を有する第 1 の導電層と、第 2 の幅を有する第 2 の導電層と、第 3 の幅を有する第 3 の導電層との積層からなる第 2 の形状の導電層を形成する工程と、

前記第 1 の導電層をエッチングして、第 4 の幅を有する第 1 の導電層と、前記第 2 の幅を有する第 2 の導電層と、前記第 3 の幅を有する第 3 の導電層との積層からなる第 3 の形状の導電層を形成する工程と、
前記第 2 の幅を有する第 2 の導電層および前記第 3 の幅を有する第 3 の導電層を

エッチングして、前記第4の幅を有する第1の導電層と、第5の幅を有する第2の導電層、第6の幅を有する第3の導電層との積層からなる第4の形状の導電層を形成する工程と、

前記第4の形状の導電層にプラズマ処理を行う工程と、
を有することを特徴とする配線基板の作製方法。

【請求項41】 絶縁基板と、配線とを有する配線基板の作製方法において、絶縁表面上に、第1の幅を有する第1の導電層と、第2の導電層と、第3の導電層の積層からなる第1の形状の導電層を形成する工程と、

前記第2の導電層および前記第3の導電層をエッチングして、前記第1の幅を有する第1の導電層と、第2の幅を有する第2の導電層と、第3の幅を有する第3の導電層との積層からなる第2の形状の導電層を形成する工程と、

前記第1の導電層をエッチングして、第4の幅を有する第1の導電層と、前記第2の幅を有する第2の導電層と、前記第3の幅を有する第3の導電層との積層からなる第3の形状の導電層を形成する工程と、

前記第2の幅を有する第2の導電層および前記第3の幅を有する第3の導電層をエッチングして、前記第4の幅を有する第1の導電層と、第5の幅を有する第2の導電層、第6の幅を有する第3の導電層との積層からなる第4の形状の導電層を形成する工程と、

前記第4の形状の導電層にプラズマ処理を行う工程と、
を有し、

前記第4の幅を有する第1の導電層、または前記第5の幅を有する第2の導電層、または第6の幅を有する第3の導電層の端部における断面形状は、テーパ形状であることを特徴とする配線基板の作製方法。

【請求項42】 請求項28乃至41のいずれか一項において、前記第1の導電層は、WまたはMoから選ばれた一種または複数種の元素、または、WまたはMoから選ばれた一種または複数種の元素を主成分とする合金材料若しくは化合物材料であることを特徴とする配線基板の作製方法。

【請求項43】 請求項28乃至41のいずれか一項において、前記第2の導電層は、Alを主成分とする合金材料若しくは化合物材料であることを特徴とする

配線基板の作製方法。

【請求項 4 4】 請求項 2 8 乃至 4 1 のいずれか一項において、前記第 3 の導電層は、Ti を主成分とする合金材料若しくは化合物材料であることを特徴とする配線基板の作製方法。

【請求項 4 5】 請求項 3 5 乃至 4 1 のいずれか一項において、前記プラズマ処理は酸素もしくは酸素を主成分とした気体、または H_2O を用いて行われることを特徴とする配線基板の作製方法。

【請求項 4 6】 請求項 2 8 乃至 4 5 のいずれか一項において、前記配線基板を用いて、液晶表示装置または発光装置が作製されることを特徴とする配線基板の作製方法。

【発明の詳細な説明】

【 0 0 0 1 】

【発明の属する技術分野】

本発明は、薄膜技術を用いて形成される配線およびその作製方法に関する。また、配線基板およびその作製方法に関する。なお、本明細書中において配線基板とは、薄膜技術を用いて形成される配線を有するガラス等の絶縁基板、あるいは各種基板を指す。

【 0 0 0 2 】

【従来の技術】

近年、絶縁表面を有する基板上に形成された半導体薄膜（厚さ数～数百 nm 程度）を用いて薄膜トランジスタ（TFT）を構成する技術が注目されている。薄膜トランジスタは IC（Integrated Circuit）や電気光学装置のような電子デバイスに広く応用され、特に画像表示装置のスイッチング素子として開発が急がれている。

【 0 0 0 3 】

従来より、画像表示装置として液晶表示装置が知られている。パッシブ型の液晶表示装置に比べ高精細な画像が得られることからアクティブマトリクス型の液晶表示装置が多く用いられるようになっている。アクティブマトリクス型の液晶表示装置においては、マトリクス状に配置された画素電極を駆動することによっ

て、画面上に表示パターンが形成される。詳しくは選択された画素電極と該画素電極に対応する対向電極との間に電圧が印加されることによって、画素電極と対向電極との間に配置された液晶層の光学変調が行われ、この光学変調が表示パターンとして観察者に認識される。

【0004】

このようなアクティブマトリクス型の液晶表示装置の用途は広がっており、画面サイズの大面積化とともに高精細化や高開口率化や高信頼性の要求が高まっている。また、同時に生産性の向上や低コスト化の要求も高まっている。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】

上記TFTの配線としてAl（アルミニウム）を用いてTFTを作製した場合、熱処理によってヒロックやウイスキー等の突起物の形成や、Al原子の絶縁膜や活性領域、特にチャネル形成領域への拡散により、TFTの動作不良やTFTの電気的特性の低下を引き起こす場合がある。

【0006】

そこで、熱処理に耐え得る金属材料（代表的には高い融点を有している金属元素）、例えば、W（タングステン）やMo（モリブデン）を用いることが考えられる。しかしながら、これらの元素の抵抗率はAlと比較して非常に高い。（表1）

【0007】

【表1】

配線材料	抵抗率 [$\mu\Omega\text{cm}$]
Al	2
W	10～20
Mo	15～25

【0008】

そのため、画面サイズが大面積化すると、配線遅延が問題になってくる。そこで、配線を太くして抵抗を下げる方法が考えられる。しかしながら、配線の幅を

広げると、設計の自由度の低下および画素部における開口率の低下が問題になる。また、配線の膜厚を厚くすると、配線が立体交差する箇所でショートしやすくなったり、配線の段差部でのカバレッジが悪くなる。

【0009】

そこで、本発明は、大画面化に対応でき得る配線およびその作製方法、並びに配線基板およびその作製方法を提供することを課題とする。

【0010】

【課題を解決するための手段】

本発明は、配線構造を、第1層として、WまたはMoから選ばれた一種または複数種、または、WまたはMoから選ばれた一種または複数種を主成分とする導電膜を用い、第2層としてAlを主成分とする低抵抗な導電膜を用い、第3層としてTiを主成分とする導電膜を用いた積層構造とすることによって、配線の低抵抗化を図るものである。本発明において、Alを主成分とする低抵抗な導電膜を他の導電膜で挟むことで、熱処理によるヒロックやウイスキー等の突起物の形成を防ぐことができる。また、第1層および第3層が高融点の導電膜であるためバリアメタルとして機能し、Al原子が絶縁膜や活性領域へ拡散することを防ぐことが可能となる。(表2) また、本発明における配線上に絶縁膜を形成し、該配線とのコンタクトを形成する際、第3層が前記絶縁膜のエッチングにおけるストッパーとして機能するため、コンタクト形成が容易になる。また、Alは、透明導電膜として代表的なITO膜と接触すると、電蝕を起こし、コンタクト抵抗値が高くなるが、第3層としてTiを主成分とする導電膜で形成するため、コンタクト抵抗値が良好なものとなる。

【0011】

【表2】

配線材料	融点 [℃]
Al	660.4
W	3387
Mo	2610
Ti	1675

【0012】

さらに、本発明において、少なくともAlを主成分とする低抵抗な導電膜で形成される第2層の端部はテーパ形状であるとする。テーパ形状とすることで、段差部でのカバレッジが向上する。なお、本明細書においてテーパ角とは、水平面と材料層の側面とがなす角を指している。また、本明細書中では便宜上、テーパ角を有している側面をテーパ形状と呼び、テーパ形状を有している部分をテーパ部と呼ぶ。

【0013】

本明細書で開示する発明の構成は、

第1の幅を有する第1の導電層を第1層とし、前記第1の幅より狭い第2の幅を有する第2の導電層を第2層とし、前記第2の幅より狭い第3の幅を有する第3の導電層を第3層とする積層構造であることを特徴とする配線である。

【0014】

上記構成において、前記配線は、Wを主成分とする合金もしくは化合物からなる導電層（第1層）と、Alを主成分とする合金もしくは化合物からなる導電層（第2層）と、Tiを主成分とする合金もしくは化合物からなる導電層（第3層）との積層構造を有していることを特徴としている。または、前記配線は、Moを主成分とする合金もしくは化合物からなる導電層（第1層）と、Alを主成分とする合金もしくは化合物からなる導電層（第2層）と、Tiを主成分とする合金もしくは化合物からなる導電層（第3層）との積層構造を有していることを特徴としている。例えば、第1層として、W、WN、Mo等を用いることができ、第2層として、Al、Al-Si（2wt%）、Al-Ti（1wt%）、Al-Nd（1wt%）、Al-Sc（0.18wt%）等を用いることができ、第3層として、Ti、TiN等を用いることができる。これらはスパッタ法、プラズマCVD法等によって形成することができる。また、第2層において、Al-Si等を形成するには、Si等の元素がAlに溶けることのできる限界（固溶限）があり、固溶度が高いほど抵抗率も高くなり、耐熱性も変化する。そのため、配線に適した抵抗率や耐熱性、Si等の元素の固溶限との兼ね合いによって、Al中におけるSi等の割合は実施者が適宜決定すればよい。

【0015】

表3に、配線を形成する各導電層における抵抗率の例を示す。表3から、Alを主成分とする合金もしくは化合物からなる導電層は他の導電層に比べて非常に低抵抗であることが分かる。

【0016】

【表3】

配線材料		抵抗率 [$\mu\Omega\text{cm}$]
Wを主成分とする材料	W	10~20
	WN	150~220
Alを主成分とする材料	Al	2
	Al-Si (2wt%)	3.5~4.5
	Al-Ti (1wt%)	8~10
	Al-Nd (1wt%)	7~10
	Al-Sc (0.18wt%)	3.5~4.0
Tiを主成分とする材料	Ti	50~60
	TiN	130~200

【0017】

耐熱性および導電性を有する第1の導電膜、第2の導電膜および第3の導電膜を高速でかつ精度良くエッチングして、さらに端部をテーパ形状とすることができるのであれば、どのようなエッチング方法でも適用できる。その中でも、特に高密度プラズマを用いたドライエッチング法を適用するのが望ましい。高密度プラズマを得る手法にはマイクロ波、ヘリコン波 (Helicon Wave Plasma: HWP) や誘導結合プラズマ (Inductively Coupled Plasma: ICP) を用いたエッチング装置が適している。例えば、ECR (Electron Cyclotron Resonance) エッチング装置、SWP (Surface Wave Plasma) エッチング装置、ICPエッチング装置、2周波の平行平板励起型エッチング装置などを用いればよい。特に、ICPエッチング装置はプラズマの制御が容易であり、処理基板の大面积化にも対応できる。

【0018】

例えば、プラズマ処理を高精度に行うための手段として、高周波電力をインピ

ーダンス整合器を介して複数本の渦巻き状コイル部分が並列に接続されてなるマルチスパイラルコイルに印加してプラズマを形成する方法を用いる。さらに、被処理物を保持する下部電極にも、別途高周波電力を印加してバイアス電圧を付加する構成としている。

【0019】

このようなマルチスパイラルコイルを適用したICPを用いたエッチング装置を用いると、テーパー部の角度（テーパー角）は基板側にかかるバイアス電力によって大きく変化を示し、バイアス電力をさらに高め、また、圧力を変化させることによりテーパー部の角度を $5 \sim 85^\circ$ まで変化させることができる。

【0020】

また、第2層および第3層におけるエッチングに用いるガスは塩素系ガスが望ましい。例えば、 SiCl_4 、 HCl 、 CCl_4 、 BCl_3 、 Cl_2 等を用いることができる。

【0021】

第1層におけるエッチングに用いるガスはフッ素系ガスが望ましい。例えば、 NF_3 、 CF_4 、 C_2F_6 、 SF_6 等を用いることができる。また、第1層におけるエッチングはフッ素系ガスと同時に塩素系ガスも導入すると、エッチングレートが向上するので望ましい。

【0022】

また、上記の導電層を用いた積層構造からなる配線とすることで、ICPエッチング法等を用いて、配線の端部をテーパー形状とする。配線の端部をテーパー形状とすることで、後工程で形成される膜等のカバレッジを良好なものとすることができる。

【0023】

上記構成において、前記第1の導電層の端部はテーパー形状である。即ち、そのテーパー形状を成している部分（テーパー部）は、第2の導電層と重なっていない領域であり、その領域の幅は、第1の幅から第2の幅を差し引いた幅である。また、第2の導電層もテーパー形状となっているが、第1の導電層におけるテーパー部のテーパー角に比べて大きい。また、第3の導電層もテーパー形状とな

っているが、第2の導電層におけるテーパー部のテーパー角とほとんど同じである。

【0024】

また、本発明を実現するための構成は、
絶縁表面上に配線を形成する工程と、
前記配線をエッチングしてテーパー部を形成する工程と、
を有する配線の作製方法である。

【0025】

上記構成において、前記配線を形成する工程は、Wを主成分とする導電膜を形成し、Alを主成分とする導電膜を形成し、Tiを主成分とする導電膜を形成して積層した後、マスクによりエッチングして形成することを特徴としている。また、上記構成において、前記配線を形成する工程は、Moを主成分とする導電膜を形成し、Alを主成分とする導電膜を形成し、Tiを主成分とする導電膜を形成して積層した後、マスクによりエッチングして形成することを特徴としている。

【0026】

また、本発明を実現するための他の構成は、
絶縁表面上に第1の導電膜、第2の導電膜、第3の導電膜の順序で積層された多層膜を形成する工程と、
前記多層膜をエッチングしてテーパー部を形成する工程と、
を有する配線の作製方法である。

【0027】

上記構成において、前記配線を形成する工程は、Wを主成分とする導電膜を形成し、Alを主成分とする導電膜を形成し、Tiを主成分とする導電膜を形成して積層した後、マスクによりエッチングして形成することを特徴としている。また、上記構成において、前記配線を形成する工程は、Moを主成分とする導電膜を形成し、Alを主成分とする導電膜を形成し、Tiを主成分とする導電膜を形成して積層した後、マスクによりエッチングして形成することを特徴としている。

【 0 0 2 8 】

また、本明細書で開示する発明の他の構成は、

絶縁基板と、配線とを有する配線基板において、

前記配線は、第 1 の幅を有する第 1 の導電層を第 1 層とし、前記第 1 の幅より狭い第 2 の幅を有する第 2 の導電層を第 2 層とし、前記第 2 の幅より狭い第 3 の幅を有する第 3 の導電層を第 3 層とする積層構造であることを特徴とする配線基板である。

【 0 0 2 9 】

上記構成において、前記配線は、W を主成分とする合金もしくは化合物からなる導電層（第 1 層）と、Al を主成分とする合金もしくは化合物からなる導電層（第 2 層）と、Ti を主成分とする合金もしくは化合物からなる導電層（第 3 層）との積層構造を有していることを特徴としている。または、前記配線は、Mo を主成分とする合金もしくは化合物からなる導電層（第 1 層）と、Al を主成分とする合金もしくは化合物からなる導電層（第 2 層）と、Ti を主成分とする合金もしくは化合物からなる導電層（第 3 層）との積層構造を有していることを特徴としている。

【 0 0 3 0 】

また、上記の導電層を用いた積層構造からなる配線とすることで、ICP（Inductively Coupled Plasma：誘導結合型プラズマ）エッチング法等を用いて、配線の端部をテーパ形状とする。配線の端部をテーパ形状とすることで、後工程で形成される膜等のカバレッジを良好なものとすることができる。

【 0 0 3 1 】

上記構成において、前記第 1 の導電層の端部はテーパ形状である。即ち、そのテーパ形状を成している部分（テーパ部）は、第 2 の導電層と重なっていない領域であり、その領域の幅は、第 1 の幅から第 2 の幅を差し引いた幅である。また、第 2 の導電層もテーパ形状となっているが、第 1 の導電層におけるテーパ部のテーパ角に比べて大きい。また、第 3 の導電層もテーパ形状となっているが、第 2 の導電層におけるテーパ部のテーパ角とほとんど同じである。

【 0 0 3 2 】

また、本発明を実現するための構成は、
絶縁基板と、配線とを有する配線基板の作製方法において、
絶縁表面上に配線を形成する工程と、
前記配線をエッチングしてテーパ部を形成する工程と、
を有する配線基板の作製方法である。

【 0 0 3 3 】

上記構成において、前記配線を形成する工程は、Wを主成分とする導電膜を形成し、Alを主成分とする導電膜を形成し、Tiを主成分とする導電膜を形成して積層した後、マスクによりエッチングして形成することを特徴としている。また、上記構成において、前記配線を形成する工程は、Moを主成分とする導電膜を形成し、Alを主成分とする導電膜を形成し、Tiを主成分とする導電膜を形成して積層した後、マスクによりエッチングして形成することを特徴としている。

【 0 0 3 4 】

また、本発明を実現するための他の構成は、
絶縁基板と、配線とを有する配線基板の作製方法において、
絶縁表面上に第1の導電膜、第2の導電膜、第3の導電膜の順序で積層された多層膜を形成する工程と、
前記多層膜をエッチングしてテーパ部を形成する工程と、
を有する配線基板の作製方法である。

【 0 0 3 5 】

上記構成において、前記配線を形成する工程は、Wを主成分とする導電膜を形成し、Alを主成分とする導電膜を形成し、Tiを主成分とする導電膜を形成して積層した後、マスクによりエッチングして形成することを特徴としている。また、上記構成において、前記配線を形成する工程は、Moを主成分とする導電膜を形成し、Alを主成分とする導電膜を形成し、Tiを主成分とする導電膜を形成して積層した後、マスクによりエッチングして形成することを特徴としている。

【 0 0 3 6 】

【 発 明 の 実 施 の 形 態 】

本発明の実施形態について、図 1 を用いて説明する。本実施形態では、本発明を利用した T F T のゲート電極を備えた配線基板について説明する。

【 0 0 3 7 】

まず、基板 1 0 上に下地絶縁膜 1 1 を形成する。基板 1 0 としては、ガラス基板や石英基板やシリコン基板、金属基板またはステンレス基板の表面に絶縁膜を形成したものをを用いても良い。また、処理温度に耐えうる耐熱性を有するプラスチック基板を用いてもよい。

【 0 0 3 8 】

また、下地絶縁膜 1 1 としては、酸化珪素膜、窒化珪素膜または酸化窒化珪素膜などの絶縁膜から成る下地膜 1 1 を形成する。ここでは下地膜 1 1 として 2 層構造 (1 1 a 、 1 1 b) を用いた例を示したが、前記絶縁膜の単層膜または 2 層以上積層させた構造を用いても良い。なお、下地絶縁膜を形成しなくてもよい。

【 0 0 3 9 】

次いで、下地絶縁膜上に半導体層 1 2 を形成する。半導体層 1 2 は、非晶質構造を有する半導体膜を公知の手段 (スパッタ法、 L P C V D 法、またはプラズマ C V D 法等) により成膜した後、公知の結晶化処理 (レーザ結晶化法、熱結晶化法、またはニッケルなどの触媒を用いた熱結晶化法等) を行って得られた結晶質半導体膜を第 1 のフォトマスクを用いて所望の形状にパターニングして形成する。この半導体層 1 2 の厚さは 2 5 ~ 8 0 n m (好ましくは 3 0 ~ 6 0 n m) の厚さで形成する。結晶質半導体膜の材料に限定はないが、好ましくは珪素または珪素ゲルマニウム (S i G e) 合金などで形成すると良い。

【 0 0 4 0 】

次いで、半導体層 1 2 を覆う絶縁膜 1 3 を形成する。絶縁膜 1 3 はプラズマ C V D 法またはスパッタ法を用い、厚さを 4 0 ~ 1 5 0 n m として珪素を含む絶縁膜の単層または積層構造で形成する。なお、この絶縁膜 1 3 はゲート絶縁膜となる。

【 0 0 4 1 】

次いで、絶縁膜 1 3 上に膜厚 2 0 ~ 1 0 0 n m の第 1 の導電膜 1 4 と膜厚 1 0 0 ~ 8 0 0 n m の第 2 の導電膜 1 5 と膜厚 2 0 ~ 1 0 0 n m の第 3 の導電膜 1 6 とを積層形成する。ここでは、スパッタ法、プラズマ C V D 法等を用い、絶縁膜と接する第 1 の導電層としては、チャネル形成領域への拡散を防ぐために W または M o を主成分とする導電膜 (W、W M o、M o 等) を用いればよい。また、第 2 の導電層としては、A l を主成分とする低抵抗な導電膜 (A l、A l - T i、A l - S c、A l - S i 等) を用いればよい。また、第 3 の導電層としては、コンタクト抵抗の低い T i (T i、T i N 等) を主成分とする導電膜を用いればよい。

【 0 0 4 2 】

次いで、第 2 のフォトマスクを用いてレジストマスク 1 7 a を形成し、I C P エッチング装置を用いて第 1 のエッチング工程を行う。この第 1 のエッチング工程によって、第 1 乃至第 3 の導電膜 1 5 ~ 1 6 をエッチングして、図 1 (B) に示すように、端部においてテーパ形状を有する部分 (テーパ部) を有する導電層 1 8 a ~ 2 0 a を得る。

【 0 0 4 3 】

次いで、第 2 のフォトリソグラフィ工程で形成したレジストマスク 1 6 a をそのまま用い、I C P エッチング装置を用いて第 2 のエッチングを行う。この第 2 のエッチング工程によって、第 2 の導電層 1 9 a および第 3 の導電層 1 8 a を選択的にエッチングして図 1 (C) に示すような第 2 の導電層 1 9 b および第 3 の導電層 1 8 b を形成する。なお、この第 2 のエッチングの際、レジストマスク、第 1 の導電層、及び絶縁膜もわずかにエッチングされて、それぞれレジストマスク 1 7 b、第 1 の導電層 2 0 b、絶縁膜 2 2 b が形成される。第 1 の導電層 2 0 b は、第 1 の幅 (W 1) を有しており、第 2 の導電層 1 9 b は、第 2 の幅 (W 2) を有しており、第 3 の導電層 1 8 b は、第 3 の幅 (W 3) を有する。なお、第 1 の幅は第 2 の幅より大きく、第 2 の幅は第 3 の幅より大きい。

【 0 0 4 4 】

なお、ここでは、絶縁膜 1 3 の膜減りを抑えるために、2 回のエッチング (第 1 のエッチング工程と第 2 のエッチング工程) を行ったが、図 2 (C) に示すよ

うな電極構造（第2の導電層17bと第1の導電層18aの積層）が形成できるのであれば、特に限定されず、1回のエッチング工程で行ってもよい。

【0045】

このように本発明ではゲート配線が低抵抗な導電層で形成されているため、画素部の面積が大面積化しても十分駆動させることができる。もちろん、本発明はゲート配線だけでなく、各種配線に用いることができ、基板上にこれらの配線が形成された配線基板を作製することができる。

【0046】

以上の構成でなる本発明について、以下に示す実施例でもってさらに詳細な説明を行うこととする。

【0047】

【実施例】

以下に本発明の実施例を説明するが、特にこれらの実施例に限定されないことはもちろんである。

【0048】

[実施例1]

本発明を利用したゲート電極を備えた配線基板について、その構造の一例を以下に説明する。

【0049】

まず、基板10上に下地絶縁膜11を形成する。基板10としては、ガラス基板や石英基板やシリコン基板、金属基板またはステンレス基板の表面に絶縁膜を形成したものを用いても良い。また、処理温度に耐えうる耐熱性を有するプラスチック基板を用いてもよい。本実施例では、コーニング社製1737ガラス基板を用いた。

【0050】

また、下地絶縁膜11としては、酸化珪素膜、窒化珪素膜または酸化窒化珪素膜などの絶縁膜から成る下地膜11を形成する。ここでは下地膜11として2層構造（11a、11b）を用いた例を示したが、前記絶縁膜の単層膜または2層以上積層させた構造を用いても良い。なお、下地絶縁膜を形成しなくてもよい。

本実施例では、膜厚 5 0 n m の酸化窒化珪素膜 1 1 a (組成比 S i = 3 2 %、O = 2 7 %、N = 2 4 %、H = 1 7 %) を形成した。次いで、膜厚 1 0 0 n m の酸化窒化珪素膜 1 1 b (組成比 S i = 3 2 %、O = 5 9 %、N = 7 %、H = 2 %) を形成した。

【 0 0 5 1 】

次いで、下地絶縁膜上に半導体層 1 2 を形成する。半導体層 1 2 は、非晶質構造を有する半導体膜を公知の手段 (スパッタ法、L P C V D 法、またはプラズマ C V D 法等) により成膜した後、公知の結晶化处理 (レーザ結晶化法、熱結晶化法、またはニッケルなどの触媒を用いた熱結晶化法等) を行って得られた結晶質半導体膜を第 1 のフォトマスクを用いて所望の形状にパターンニングして形成する。この半導体層 1 2 の厚さは 2 5 ~ 8 0 n m (好ましくは 3 0 ~ 6 0 n m) の厚さで形成する。結晶質半導体膜の材料に限定はないが、好ましくは珪素または珪素ゲルマニウム (S i G e) 合金などで形成すると良い。本実施例では、プラズマ C V D 法を用い、5 5 n m の非晶質珪素膜を成膜した後、ニッケルを含む溶液を非晶質珪素膜上に保持させた。この非晶質珪素膜に脱水素化 (5 0 0 ℃、1 時間) を行った後、熱結晶化 (5 5 0 ℃、4 時間) を行い、さらに結晶化を改善するためのレーザアニール処理を行って結晶質珪素膜を形成した。そして、この結晶質珪素膜をフォトリソグラフィ法を用いたパターンニング処理によって、半導体層 1 2 を形成した。

【 0 0 5 2 】

次いで、半導体層 1 2 を覆う絶縁膜 1 3 を形成する。絶縁膜 1 3 はプラズマ C V D 法またはスパッタ法を用い、厚さを 4 0 ~ 1 5 0 n m とし珪素を含む絶縁膜の単層または積層構造で形成する。なお、この絶縁膜 1 3 はゲート絶縁膜となる。本実施例では、プラズマ C V D 法により 1 1 0 n m の厚さで酸化窒化珪素膜 (組成比 S i = 3 2 %、O = 5 9 %、N = 7 %、H = 2 %) で形成した。

【 0 0 5 3 】

次いで、絶縁膜 1 3 上に膜厚 2 0 ~ 1 0 0 n m の第 1 の導電膜 1 4 と膜厚 1 0 0 ~ 8 0 0 n m の第 2 の導電膜 1 5 と膜厚 2 0 ~ 1 0 0 n m の第 3 の導電膜 1 6 とを積層形成する。スパッタ法等により、絶縁膜と接する第 1 の導電層としては

、チャネル形成領域への拡散を防ぐためにWまたはMoを主成分とする導電膜（W、WMo、Mo等）を用いればよい。また、第2の導電層としては、Alを主成分とする低抵抗な導電膜（Al、Al-Ti、Al-Sc、Al-Si等）を用いればよい。また、第3の導電層としては、コンタクト抵抗の低いTiを主成分とする導電膜（Ti、TiN等）を用いればよい。本実施例では、スパッタ法により、膜厚30nmのW膜からなる第1の導電膜14と、膜厚500nmのAl-Ti膜からなる第2の導電膜15と、膜厚50nmのTi膜からなる第3の導電膜16とを積層形成した。第2の導電膜15のTiの割合は1%であり、ターゲットにAl-Tiを用いて形成した。

【0054】

続いて、第1のエッチング処理を行う。第1のエッチング処理では第1及び第2のエッチング条件で行う。本実施例では第1のエッチング条件として、ICP（Inductively Coupled Plasma：誘導結合型プラズマ）エッチング法を用い、エッチング用ガスにBCl₂とCl₂とO₂とを用い、それぞれのガス流量比を65/10/5（sccm）とし、1.2Paの圧力でコイル型の電極に450WのRF（13.56MHz）電力を投入してプラズマを生成して147秒のエッチングを行った。ここでは、松下電器産業（株）製のICPを用いたドライエッチング装置（Model E645-□ICP）を用いた。基板側（試料ステージ）にも300WのRF（13.56MHz）電力を投入し、実質的に負の自己バイアス電圧を印加する。第1のエッチング条件でのレジストに対するエッチング速度は235.5nm/minであり、Al-Tiに対するエッチング速度は233.4nm/minであり、Wに対するエッチング速度は133.8nm/minである。この第1のエッチング条件によりAl-Ti膜およびTi膜をエッチングして第2の導電層および第3の導電層の端部をテーパ形状とする。また、この第1のエッチング条件によって、Al-Ti膜およびTi膜のテーパ角は、約45°となる。

【0055】

この後、レジストからなるマスク17aを除去せずに第2のエッチング条件に変え、エッチング用ガスにCF₄とCl₂とO₂とを用い、それぞれのガス流量比を25/25/10（sccm）とし、1Paの圧力でコイル型の電極に500

WのRF (13.56MHz) 電力を投入してプラズマを生成して30秒のエッチングを行った。基板側(試料ステージ)にも20WのRF (13.56MHz) 電力を投入し、実質的に負の自己バイアス電圧を印加する。 CF_4 と Cl_2 と O_2 を混合した第2のエッチング条件ではW膜のみエッチングされる。第2のエッチング条件でのWに対するエッチング速度は124.6nm/minである。なお、ゲート絶縁膜上に残渣を残すことなくエッチングするためには、10~20%程度の割合でエッチング時間を増加させると良い。

【0056】

上記第1のエッチング処理では、レジストからなるマスクの形状に適したものとすることにより、基板側に印加するバイアス電圧の効果により第1の導電層及び第2の導電層の端部がテーパ形状となる。このテーパ部の角度は15~45°とすればよい。こうして、第1のエッチング処理により第1の導電層20aと第2の導電層19aと第3の導電層18aから成る第1の形状の導電層を形成する。ここでのチャネル長方向の第1の導電層の幅は、上記実施の形態に示したW1に相当する。21aはゲート絶縁膜であり、第1の形状の導電層で覆われない領域は20~50nm程度エッチングされ薄くなった領域が形成される。なお、ここでの第2のエッチング処理は、実施の形態に記載した第1のエッチング工程(図1(B))に相当する。このようにして形成された第1の形状の導電層のSEM写真を図2(A)に示す。

【0057】

次いで、レジストからなるマスクを除去せずに第2のエッチング処理を行う。ここでは、エッチング用ガスに BCl_3 と Cl_2 とを用い、それぞれのガス流量比を20/60(sccm)とし、1.2Paの圧力でコイル型の電極に600WのRF (13.56MHz) 電力を投入してプラズマを生成してエッチングを行った。基板側(試料ステージ)にも100WのRF (13.56MHz) 電力を投入し、実質的に負の自己バイアス電圧を印加する。第2のエッチング処理では、Al-Ti膜およびTi膜が選択的にエッチングされる。この第2のエッチングによりAl-Ti膜およびTi膜のテーパ角は80°となった。この第2のエッチング処理により第2の導電層19bおよび第3の導電層18bを形成する。一方、第1の導

電層 2 0 a は、ほとんどエッチングされず、第 1 の導電層 2 0 b を形成する。なお、ここでの第 2 のエッチング処理は、実施の形態に記載した第 2 のエッチング工程（図 1（C））に相当する。このようにして、チャンネル長方向の第 1 の導電層の幅が W 1、第 2 の導電層の幅が W 2、第 3 の導電層の幅が W 3 である第 2 の形状の導電層が形成された。第 2 の形状の導電層の S E M 写真を図 2（B）に示す。

【0058】

また、表 4 に、A l - T i 膜のエッチングレートの面内ばらつきを考慮し、A l - T i 膜の下層に形成される膜の A l - T i 膜に対するエッチングレートの比が 2 ～ 1 0 であった場合に、エッチングされる下層膜の膜厚（単位は n m）を計算した結果を示す。このとき、A l - T i 膜の膜厚を 5 0 0 n m とし、面内で ± 5 % のばらつきがあるものとして計算した。

【0059】

【表 4】

Al-TiのE.R. のばらつき(±%)	下層膜に対する選択比								
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	300.0	200.0	150.0	120.0	100.0	85.7	75.0	66.7	60.0
2	350.1	233.4	175.1	140.1	116.7	100.0	87.5	77.8	70.0
3	400.4	266.9	200.2	160.1	133.5	114.4	100.1	89.0	80.1
4	450.7	300.5	225.4	180.3	150.2	128.8	112.7	100.2	90.1
5	501.3	334.2	250.6	200.5	167.1	143.2	125.3	111.4	100.3
6	552.0	368.0	276.0	220.8	184.0	157.7	138.0	122.7	110.4
7	603.0	402.0	301.5	241.2	201.0	172.3	150.7	134.0	120.6
8	654.2	436.1	327.1	261.7	218.1	186.9	163.5	145.4	130.8
9	705.7	470.5	352.9	282.3	235.2	201.6	176.4	156.8	141.1
10	757.6	505.1	378.8	303.0	252.5	216.5	189.4	168.4	151.5
11	809.8	539.9	404.9	323.9	269.9	231.4	202.4	180.0	162.0
12	862.4	574.9	431.2	345.0	287.5	246.4	215.6	191.6	172.5
13	915.5	610.3	457.7	366.2	305.2	261.6	228.9	203.4	183.1
14	969.0	646.0	484.5	387.6	323.0	276.9	242.2	215.3	193.8
15	1023.0	682.0	511.5	409.2	341.0	292.3	255.8	227.3	204.6

【0060】

表 4 で示すように、A l - T i 膜に対するエッチングレートのばらつきが大きくなるにつれ、エッチングされる膜厚は厚くなり、また、下層膜に対する選択比が上がるにつれてエッチングされる膜厚は薄くなる。この特性を利用すれば、所望の形状の配線を形成することが可能となる。

【 0 0 6 1 】

このように本発明ではゲート配線が低抵抗な導電層で形成されているため、画素部の面積が大面積化しても十分駆動させることができる。

【 0 0 6 2 】

〔実施例 2〕

本実施例では、実施例 1 において第 1 のエッチング条件における条件を変えた場合について、以下に説明する。ここでは、第 1 のエッチング条件における条件を変えているので、ゲート配線は実施例 1 における第 2 の導電層および第 3 の導電層の 2 層のみを形成しているが、実施例 1 における第 1 の導電層を下層として 3 層にした場合にも適用できる。

【 0 0 6 3 】

まず、1737 ガラス基板上に、スパッタ法により膜厚 200 nm の酸化窒化膜 33 を形成する。次いで、前記絶縁膜 33 上に、スパッタ法により、膜厚 500 nm の Al-Ti 膜からなる第 1 の導電膜 34 と、膜厚 100 nm の Ti 膜からなる第 3 の導電膜 35 とを積層形成した。

【 0 0 6 4 】

続いて、エッチング処理を行う。このエッチング処理は、実施例 1 における第 1 のエッチング条件に相当する。本実施例ではエッチング処理として、ICP (Inductively Coupled Plasma: 誘導結合型プラズマ) エッチング法を用い、1.2 Pa の圧力で、エッチング用ガスに BCl_2 と Cl_2 とを用いた。そして、それぞれのガス流量比と、コイル型の電極および基板側 (試料ステージ) に印可する電力を表 5 に示すように変化させてエッチングを行った。

【 0 0 6 5 】

【表 5】

条件	ICP (W)	Bias (W)	ガス	流量 (sccm)	エッチング時間 (s)
1	100	300	BCl ₃ /Cl ₂	60/20	268
2	300	300	BCl ₃ /Cl ₂	60/20	168
3	700	300	BCl ₃ /Cl ₂	60/20	159
4	500	100	BCl ₃ /Cl ₂	60/20	175
5	500	200	BCl ₃ /Cl ₂	60/20	147
6	500	400	BCl ₃ /Cl ₂	60/20	147
7	500	300	BCl ₃ /Cl ₂	20/60	60
8	500	300	BCl ₃ /Cl ₂	40/40	81
9	500	300	BCl ₃ /Cl ₂	70/10	350

【0066】

表5で示す条件によって得られる導電層の形状を図4～図6に示す。図4からコイル型の電極に印可する電力が高くなるにつれて、テーパ角が大きくなることが分かる。図5から基板側に印可する電力が高くなるにつれて、テーパ角が大きくなることが分かる。図6からBCl₂のガス流量が大きくなるにつれて、テーパ角が大きくなることが分かる。このように、条件によって得られるテーパ部の角度が変わることがわかる。また、表6に表5で示した条件により得られたエッチングレートを示す。さらに、それぞれの膜に対する選択比を表7に示す。Al-TiとWとの選択比が大きな条件で異方性エッチングが可能となり、所望の形状の導電層を形成することができる。

【0067】

【表 6】

条件	ICP (W)	Bias (W)	ガス流量 (sccm)	Al-Si (nm/min) (Ave) (3σ)	レジスト (nm/min) (Ave) (3σ)	W (nm/min) (Ave) (3σ)	SiON (nm/min) (Ave) (3σ)
1	100	300	60/20	168.8 39.3	122.4 33.1	37.1 6.4	38.4 8.1
2	300	300	60/20	236.9 51.4	197.9 36.7	59.4 16.2	66.4 8.9
3	700	300	60/20	262.1 63.2	263.1 33.2	110.7 23.1	107.6 12.0
4	500	100	60/20	236.7 40.6	133.7 26.3	41.4 17.0	56.0 8.2
5	500	200	60/20	246.8 46.1	199.6 23.7	69.1 22.3	81.8 8.8
6	500	400	60/20	251.0 55.2	255.3 24.4	102.6 21.3	104.0 13.4
7	500	300	20/60	750.7 111.0	395.2 70.7	127.8 49.9	104.0 17.6
8	500	300	40/40	495.6 116.5	351.1 62.2	112.4 39.4	101.0 16.8
9	500	300	70/10	142.3 24.2	148.6 17.7	61.0 10.8	99.3 9.7

【0068】

【表 7】

条件	Al-Siに対する選択比			レジストに対する選択比			Wに対する選択比			SiONに対する選択比		
	レジスト	W	SiON	Al-Si	W	SiON	Al-Si	レジスト	SiON	Al-Si	レジスト	W
1	1.38	4.55	4.40	0.73	3.30	3.19	0.22	0.30	0.97	0.23	0.31	1.03
2	1.20	3.99	3.57	0.84	3.33	2.98	0.25	0.30	0.89	0.28	0.34	1.12
3	1.00	2.37	2.44	1.00	2.38	2.45	0.42	0.42	1.03	0.41	0.41	0.97
4	1.77	5.72	4.23	0.56	3.23	2.39	0.17	0.31	0.74	0.24	0.42	1.35
5	1.24	3.57	3.02	0.81	2.89	2.44	0.28	0.35	0.85	0.33	0.41	1.18
6	0.98	2.45	2.41	1.02	2.49	2.46	0.41	0.40	0.99	0.41	0.41	1.01
7	1.90	5.88	7.22	0.53	3.09	3.80	0.17	0.32	1.23	0.14	0.26	0.81
8	1.41	4.41	4.91	0.71	3.12	3.47	0.23	0.32	1.11	0.20	0.29	0.90
9	0.96	2.33	1.43	1.04	2.44	1.50	0.43	0.41	0.61	0.70	0.67	1.63

【0069】

以上のことから、条件を変えることで、所望の形状の導電層を得ることができる。また、画素部の面積が大面積化しても十分駆動させることができる。

【0070】

【実施例 3】

本実施例では、実施例 1 で形成した配線にプラズマ処理を行う場合について、図 17 を用いて説明する。なお、本明細書中においてプラズマ処理とは、気体をプラズマ化した雰囲気中に試料を曝す処理を指す。

【0071】

まず、実施例 1 にしたがって、図 1 (C) の状態を得る。なお、図 17 (A) と図 1 (C) は同じ状態を示し、対応する部分には同じ符号を用いている。

【0072】

そして、形成された配線に酸素もしくは酸素を主成分とする気体、または H_2O を用いてプラズマ処理を行う。(図 17 (B)) プラズマ処理は、プラズマ発生装置 (プラズマ CVD 装置、ドライエッチング装置、スパッタ装置等) を用いて、30 秒～20 分 (好ましくは 3～15 分) 行う。さらに、ガスの流量を 50～300 sccm、基板の温度を室温～200 度、RF を 100～2000 W として処理するのが望ましい。プラズマ処理を行うことで、3 層構造からなる導電層のうち A1、または A1 を主成分とする合金もしくは化合物からなる導電層から成る第 2 の導電層が酸化されやすいため、該第 2 の導電層において、他の導電層と接しない部分 22 が酸化される。そのため、ヒロックやウイスキー等の突起

物の形成等をさらに低減することが可能となる。

【0073】

もちろん、レジスト17bを除去するために、酸素もしくは酸素を主成分とした気体、または H_2O によるアッシングを行えば、第2の導電層における露呈部分が酸化されるが、レジスト17bを除去した後にプラズマ処理を行うと、酸化膜が形成されやすい。

【0074】

このようにして本発明ではゲート配線が低抵抗な導電層で形成されているため、画素部の面積が大面積化しても十分駆動させることができる。

【0075】

〔実施例4〕

実施例1乃至3とは異なる配線の構造に本発明を適用して配線基板を作製する例について、以下に図7を用いて説明する。

【0076】

まず、基板10としては、ガラス基板や石英基板やシリコン基板、金属基板またはステンレス基板の表面に絶縁膜を形成したものをを用いても良い。また、処理温度に耐えうる耐熱性を有するプラスチック基板を用いてもよい。本実施例では、コーニング社製1737ガラス基板を用いる。

【0077】

次いで、基板10上に膜厚20～100nmの第1の導電膜44と膜厚100～800nmの第2の導電膜45と膜厚20～100nmの第3の導電膜46とを積層形成する。ここでは、スパッタ法を用い、絶縁膜と接する第1の導電層としては、基板10からの不純物の拡散を防ぐためにWまたはMoを主成分とする導電膜を用いればよい。また、第2の導電層としては、AlまたはCuを主成分とする低抵抗な導電膜を用いればよい。また、第3の導電層としては、コンタクト抵抗の低いTiを主成分とする導電膜を用いればよい。本実施例では、スパッタ法により、膜厚30nmのMo膜からなる第1の導電膜44と、膜厚500nmのAl-Ti膜からなる第2の導電膜45と、膜厚50nmのTi膜からなる第3の導電膜46とを積層形成する。

【0078】

そして、エッチング処理を行う。エッチング処理では第1及び第2のエッチング条件で行う。本実施例では第1のエッチング条件として、ICP (Inductively Coupled Plasma: 誘導結合型プラズマ) エッチング法を用い、エッチング用ガスに BCl_2 と Cl_2 と O_2 とを用い、それぞれのガス流量比を65/10/5 (sccm) とし、1.2Paの圧力でコイル型の電極に450WのRF (13.56MHz) 電力を投入してプラズマを生成してエッチングを行う。ここでは、松下電器産業(株)製のICPを用いたドライエッチング装置 (Model E645-□ICP) を用いた。基板側 (試料ステージ) にも300WのRF (13.56MHz) 電力を投入し、実質的に負の自己バイアス電圧を印加する。この第1のエッチング条件によりAl-Ti膜およびTi膜をエッチングして第1の導電層の端部をテーパ形状とする。また、この第1のエッチング条件によって、Al-Ti膜およびTi膜のテーパ角は、約45°となるが、Moはエッチングされない。

【0079】

この後、レジストからなるマスク47を除去せずに第2のエッチング条件に変え、エッチング用ガスに CF_4 と Cl_2 と O_2 とを用い、それぞれのガス流量比を25/25/10 (sccm) とし、1Paの圧力でコイル型の電極に500WのRF (13.56MHz) 電力を投入してプラズマを生成してエッチングを行う。基板側 (試料ステージ) にも20WのRF (13.56MHz) 電力を投入し、実質的に負の自己バイアス電圧を印加する。 CF_4 と Cl_2 と O_2 を混合した第2のエッチング条件ではMo膜のみエッチングされる。なお、ゲート絶縁膜上に残渣を残すことなくエッチングするためには、10~20%程度の割合でエッチング時間を増加させると良い。

【0080】

上記エッチング処理では、レジストからなるマスクの形状を適したものとすることにより、基板側に印加するバイアス電圧の効果により第1の導電層及び第2の導電層の端部がテーパ形状となる。このテーパ部の角度は15~45°とすればよい。こうして、エッチング処理により第1の導電層50と第2の導電層49と第3の導電層48から成る導電層を形成する。

【0081】

次いで、導電層を覆う絶縁膜51を形成する。絶縁膜51はプラズマCVD法またはスパッタ法を用い、厚さを40～150nmとして珪素を含む絶縁膜の単層または積層構造で形成する。本実施例では、プラズマCVD法により110nmの厚さで酸化窒化珪素膜（組成比Si=32%、O=59%、N=7%、H=2%）で形成する。

【0082】

次いで、絶縁膜51上に半導体層52を形成する。半導体層52は、非晶質構造を有する半導体膜を公知の手段（スパッタ法、LPCVD法、またはプラズマCVD法等）により成膜した後、公知の結晶化処理（レーザー結晶化法、熱結晶化法、またはニッケルなどの触媒を用いた熱結晶化法等）を行って得られた結晶質半導体膜をフォトマスクを用いて所望の形状にパターンニングして形成する。この半導体層52の厚さは25～80nm（好ましくは30～60nm）の厚さで形成する。結晶質半導体膜の材料に限定はないが、好ましくは珪素または珪素ゲルマニウム（SiGe）合金などで形成すると良い。本実施例では、プラズマCVD法を用い、55nmの非晶質珪素膜を成膜した後、レーザーアニール処理を行って結晶質珪素膜を形成する。そして、この結晶質珪素膜をフォトリソグラフィ法を用いたパターンニング処理によって、半導体層42を形成する。

【0083】

このようにして本発明ではゲート配線が低抵抗な導電層で形成されているため、逆スタガ構造のTFETを用いた場合においても、画素部の面積が大面積化しても十分駆動させることができる。

【0084】

[実施例5]

本実施例では本発明を利用した配線基板の一例として、アクティブマトリクス基板の作製方法について図8～11を用いて説明する。なお、本明細書ではCMOS回路を有する駆動回路と、画素TFET、保持容量とを有する画素部を同一基板上に形成された基板を、便宜上アクティブマトリクス基板と呼ぶ。

【0085】

まず、本実施例ではコーニング社の#7059ガラスや#1737ガラスなどに代表されるバリウムホウケイ酸ガラス、またはアルミノホウケイ酸ガラスなどのガラスからなる基板400を用いる。なお、基板400としては、石英基板やシリコン基板、金属基板またはステンレス基板の表面に絶縁膜を形成したものを、用いても良い。また、本実施例の処理温度に耐えうる耐熱性が有するプラスチック基板を用いてもよい。

【0086】

次いで、基板400上に酸化珪素膜、窒化珪素膜または酸化窒化珪素膜などの絶縁膜から成る下地膜401を形成する。本実施例では下地膜401として2層構造を用いるが、前記絶縁膜の単層膜または2層以上積層させた構造を用いても良い。下地膜401の一層目としては、プラズマCVD法を用い、 SiH_4 、 N_2H_3 、及び N_2O を反応ガスとして成膜される酸化窒化珪素膜401aを10~200nm（好ましくは50~100nm）形成する。本実施例では、膜厚50nmの酸化窒化珪素膜401a（組成比 $\text{Si}=32\%$ 、 $\text{O}=27\%$ 、 $\text{N}=24\%$ 、 $\text{H}=17\%$ ）を形成した。次いで、下地膜401の二層目としては、プラズマCVD法を用い、 SiH_4 、及び N_2O を反応ガスとして成膜される酸化窒化珪素膜401bを50~200nm（好ましくは100~150nm）の厚さに積層形成する。本実施例では、膜厚100nmの酸化窒化珪素膜401b（組成比 $\text{Si}=32\%$ 、 $\text{O}=59\%$ 、 $\text{N}=7\%$ 、 $\text{H}=2\%$ ）を形成する。

【0087】

次いで、下地膜上に半導体層402~406を形成する。半導体層402~406は公知の手段（スパッタ法、LPCVD法、またはプラズマCVD法等）により25~80nm（好ましくは30~60nm）の厚さで半導体膜を成膜し、公知の結晶化法（レーザ結晶化法、RTAやファーネスアニール炉を用いた熱結晶化法、結晶化を助長する金属元素を用いた熱結晶化法等）により結晶化させる。そして、得られた結晶質半導体膜を所望の形状にパターニングして半導体層402~406を形成する。前記半導体膜としては、非晶質半導体膜や微結晶半導体膜、結晶質半導体膜などがあり、非晶質珪素ゲルマニウム膜などの非晶質構造を有する化合物半導体膜を適用しても良い。本実施例では、プラズマCVD法を

用い、55 nmの非晶質珪素膜を成膜する。そして、ニッケルを含む溶液を非晶質珪素膜上に保持させ、この非晶質珪素膜に脱水素化（500℃、1時間）を行った後、熱結晶化（550℃、4時間）を行って結晶質珪素膜を形成する。そして、フォトリソグラフィ法を用いたパターンニング処理によって半導体層402～406を形成する。

【0088】

また、レーザ結晶化法で結晶質半導体膜を作製する場合には、パルス発振型または連続発光型のエキシマレーザやYAGレーザ、YVO₄レーザ、YLFレーザ、YAlO₃レーザ、ガラスレーザ、ルビーレーザ、Ti：サファイアレーザ等を用いることができる。これらのレーザを用いる場合には、レーザ発振器から放射されたレーザビームを光学系で線状に集光し半導体膜に照射する方法を用いると良い。結晶化の条件は実施者が適宜選択するものであるが、エキシマレーザを用いる場合はパルス発振周波数300Hzとし、レーザーエネルギー密度を100～700 mJ/cm²（代表的には200～300 mJ/cm²）とする。また、YAGレーザを用いる場合にはその第2高調波を用いパルス発振周波数1～300Hzとし、レーザーエネルギー密度を300～1000 mJ/cm²（代表的には350～500 mJ/cm²）とすると良い。そして幅100～1000 μm、例えば400 μmで線状に集光したレーザ光を基板全面に渡って照射し、この時の線状ビームの重ね合わせ率（オーバーラップ率）を50～98%として行ってもよい。

【0089】

しかしながら、本実施例では、結晶化を助長する金属元素を用いて非晶質珪素膜の結晶化を行ったため、前記金属元素が結晶質珪素膜中に残留している。そのため、前記結晶質珪素膜上に50～100 nmの非晶質珪素膜を形成し、加熱処理（RTA法やファーネスアニール炉を用いた熱アニール等）を行って、該非晶質珪素膜中に前記金属元素を拡散させ、前記非晶質珪素膜は加熱処理後にエッチングを行って除去する。このようにすることで、前記結晶質珪素膜中の金属元素の含有量を低減または除去することができる。

【0090】

また、半導体層402～406を形成した後、TFTのしきい値を制御するた

めに微量な不純物元素（ボロンまたはリン）のドーピングを行ってもよい。

【0091】

次いで、半導体層402～406を覆うゲート絶縁膜407を形成する。ゲート絶縁膜407はプラズマCVD法またはスパッタ法を用い、厚さを40～150nmとして珪素を含む絶縁膜で形成する。本実施例では、プラズマCVD法により110nmの厚さで酸化窒化珪素膜（組成比Si=32%、O=59%、N=7%、H=2%）で形成した。勿論、ゲート絶縁膜は酸化窒化珪素膜に限定されるものでなく、他の珪素を含む絶縁膜を単層または積層構造として用いても良い。

【0092】

また、酸化珪素膜を用いる場合には、プラズマCVD法でTEOS（Tetraethyl Orthosilicate）とO₂とを混合し、反応圧力40Pa、基板温度300～400℃とし、高周波（13.56MHz）電力密度0.5～0.8W/cm²で放電させて形成することができる。このようにして作製される酸化珪素膜は、その後400～500℃の熱アニールによりゲート絶縁膜として良好な電気的特性を得ることができる。

【0093】

次いで、ゲート絶縁膜407上に膜厚20～100nmの第1の導電膜408aと、膜厚100～800nmの第2の導電膜408bと、膜厚20～100nmの第3の導電膜408cを積層形成する。本実施例では、膜厚30nmのWN膜からなる第1の導電膜408aと、膜厚370nmのAl-S膜からなる第2の導電膜408bと、膜厚30nmのTiN膜からなる第3の導電膜408cとを積層形成する。

【0094】

なお、本実施例では、第1の導電膜408aをWNとしたが、特に限定されず、第1の導電膜として、WやMoから選ばれた元素、または前記元素を主成分とする合金もしくは化合物からなる導電層で形成してもよい。また、第2の導電膜408bをAl-Sとしたが、特に限定されず、Alや、Alを主成分とする合金もしくは化合物からなる導電層で形成してもよい。また、第3の導電膜40

8cをTiNとしたが、特に限定されず、Tiや、Tiを主成分とする合金もしくは化合物からなる導電層で形成してもよい。

【0095】

次に、フォトリソグラフィ法を用いてレジストからなるマスク410～415を形成し、電極及び配線を形成するための第1のエッチング処理を行う。第1のエッチング処理では第1及び第2のエッチング条件で行う。(図8(B))本実施例では第1のエッチング条件として、ICP(Inductively Coupled Plasma: 誘導結合型プラズマ)エッチング法を用い、エッチング用ガスにエッチング用ガスに BCl_2 と Cl_2 と O_2 とを用い、それぞれのガス流量比を65/10/5(sccm)とし、1.2Paの圧力でコイル型の電極に450WのRF(13.56MHz)電力を投入してプラズマを生成してエッチングを行う。基板側(試料ステージ)にも300WのRF(13.56MHz)電力を投入し、実質的に負の自己バイアス電圧を印加する。この第1のエッチング条件によりAl-S膜およびTiN膜をエッチングして第2の導電層および第3の導電層の端部をテーパ形状とする。また、この第1のエッチング条件によって、Al-S膜およびTiN膜のテーパ角は、約45°となるが、WN膜はほとんどエッチングされない。

【0096】

この後、レジストからなるマスク410～415を除去せずに第2のエッチング条件に変え、エッチング用ガスに CF_4 と Cl_2 と O_2 とを用い、それぞれのガス流量比を25/25/30(sccm)とし、1Paの圧力でコイル型の電極に500WのRF(13.56MHz)電力を投入してプラズマを生成してエッチングを行う。基板側(試料ステージ)にも20WのRF(13.56MHz)電力を投入し、実質的に負の自己バイアス電圧を印加する。なお、ゲート絶縁膜上に残渣を残すことなくエッチングするためには、10～20%程度の割合でエッチング時間を増加させると良い。

【0097】

上記第1のエッチング処理では、レジストからなるマスクの形状を適したものとする事により、基板側に印加するバイアス電圧の効果により第1乃至第3の導電層の端部がテーパ形状となる。このテーパ部の角度は15～45°とな

る。こうして、第1のエッチング処理により第1の導電層と第2の導電層から成る第1の形状の導電層417~422（第1の導電層417a~422aと第2の導電層417b~422b）を形成する。416はゲート絶縁膜であり、第1の形状の導電層417~422で覆われない領域は20~50nm程度エッチングされ薄くなった領域が形成される。

【0098】

次いで、レジストからなるマスクを除去せずに第2のエッチング処理を行う。（図8（C））ここでは、エッチングガスに BCl_3 と Cl_2 とを用い、それぞれのガス流量比を20/60（sccm）とし、1.2Paの圧力でコイル型の電極に600WのRF（13.56MHz）電力を投入してプラズマを生成してエッチングを行った。基板側（試料ステージ）にも100WのRF（13.56MHz）電力を投入し、実質的に負の自己バイアス電圧を印加する。第2のエッチング処理では、Al-S膜およびTiN膜が選択的にエッチングされる。この時、第2のエッチング処理により第2の導電層428b~433bおよび第2の導電層428c~433cを形成する。一方、第1の導電層417a~422aは、ほとんどエッチングされず、第2の形状の導電層428~433を形成する。

【0099】

このように第1のエッチング工程および第2のエッチング工程により、本発明の構成を利用したゲート電極428~431、保持容量の一方の電極432およびソース配線433が形成される。

【0100】

そして、レジストからなるマスクを除去せずに第1のドーピング処理を行い、半導体層にn型を付与する不純物元素を低濃度に添加する。ドーピング処理はイオンドープ法、若しくはイオン注入法で行えば良い。イオンドープ法の条件はドーズ量を $1 \times 10^{13} \sim 5 \times 10^{14} / \text{cm}^2$ とし、加速電圧を40~80keVとして行う。本実施例ではドーズ量を $1.5 \times 10^{13} / \text{cm}^2$ とし、加速電圧を60keVとして行う。n型を付与する不純物元素として15族に属する元素、典型的にはリン（P）または砒素（As）を用いるが、ここではリン（P）を用いる。この場合、導電層428~433がn型を付与する不純物元素に対するマスクとな

り、自己整合的に不純物領域 4 2 3 ~ 4 2 7 が形成される。不純物領域 4 2 3 ~ 4 2 7 には $1 \times 10^{18} \sim 1 \times 10^{20} / \text{cm}^3$ の濃度範囲で n 型を付与する不純物元素を添加する。

【 0 1 0 1 】

レジストからなるマスクを除去した後、新たにレジストからなるマスク 4 3 4 a ~ 4 3 4 c を形成して第 1 のドーピング処理よりも高い加速電圧で第 2 のドーピング処理を行う。イオンドープ法の条件はドーズ量を $1 \times 10^{13} \sim 1 \times 10^{15} / \text{cm}^2$ とし、加速電圧を 6 0 ~ 1 2 0 k e V として行う。ドーピング処理は第 2 の導電層 4 2 8 b ~ 4 3 2 b を不純物元素に対するマスクとして用い、第 1 の導電層のテーパー部の下方の半導体層に不純物元素が添加されるようにドーピングする。続いて、第 2 のドーピング処理より加速電圧を下げて第 3 のドーピング処理を行って図 9 (A) の状態を得る。イオンドープ法の条件はドーズ量を $1 \times 10^{15} \sim 1 \times 10^{17} / \text{cm}^2$ とし、加速電圧を 5 0 ~ 1 0 0 k e V として行う。第 2 のドーピング処理および第 3 のドーピング処理により、第 1 の導電層と重なる低濃度不純物領域 4 3 6、4 4 2、4 4 8 には $1 \times 10^{18} \sim 5 \times 10^{19} / \text{cm}^3$ の濃度範囲で n 型を付与する不純物元素を添加され、高濃度不純物領域 4 3 5、4 3 8、4 4 1、4 4 4、4 4 7 には $1 \times 10^{19} \sim 5 \times 10^{21} / \text{cm}^3$ の濃度範囲で n 型を付与する不純物元素を添加される。

【 0 1 0 2 】

もちろん、適当な加速電圧にすることで、第 2 のドーピング処理および第 3 のドーピング処理は 1 回のドーピング処理で、低濃度不純物領域および高濃度不純物領域を形成することも可能である。

【 0 1 0 3 】

次いで、レジストからなるマスクを除去した後、新たにレジストからなるマスク 4 5 0 a ~ 4 5 0 c を形成して第 4 のドーピング処理を行う。この第 4 のドーピング処理により、p チャネル型 T F T の活性層となる半導体層に前記一導電型とは逆の導電型を付与する不純物元素が添加された不純物領域 4 5 3 ~ 4 5 6、4 5 9、4 6 0 を形成する。第 2 の導電層 4 2 8 a ~ 4 3 2 a を不純物元素に対するマスクとして用い、p 型を付与する不純物元素を添加して自己整合的に不純

物領域を形成する。本実施例では、不純物領域 4 5 3 ~ 4 5 6、4 5 9、4 6 0 はジボラン (B_2H_6) を用いたイオンドープ法で形成する。(図 9 (B)) この第 4 のドーピング処理の際には、n チャネル型 T F T を形成する半導体層はレジストからなるマスク 4 5 0 a ~ 4 5 0 c で覆われている。第 1 乃至 3 のドーピング処理によって、不純物領域 4 3 8、4 3 9 にはそれぞれ異なる濃度でリンが添加されているが、そのいずれの領域においても p 型を付与する不純物元素の濃度を $1 \times 10^{19} \sim 5 \times 10^{21} \text{ atoms/cm}^3$ となるようにドーピング処理することにより、p チャネル型 T F T のソース領域およびドレイン領域として機能するために何ら問題は生じない。

【 0 1 0 4 】

以上までの工程で、それぞれの半導体層に不純物領域が形成される。

【 0 1 0 5 】

次いで、レジストからなるマスク 4 5 0 a ~ 4 5 0 c を除去して第 1 の層間絶縁膜 4 6 1 を形成する。この第 1 の層間絶縁膜 4 6 1 としては、プラズマ C V D 法またはスパッタ法を用い、厚さを 1 0 0 ~ 2 0 0 n m とし、珪素を含む絶縁膜で形成する。本実施例では、プラズマ C V D 法により膜厚 1 5 0 n m の酸化窒化珪素膜を形成した。勿論、第 1 の層間絶縁膜 4 6 1 は酸化窒化珪素膜に限定されるものでなく、他の珪素を含む絶縁膜を単層または積層構造として用いても良い。

【 0 1 0 6 】

次いで、図 9 (C) に示すように、レーザビームを照射して、半導体層の結晶性の回復、およびそれぞれの半導体層に添加された不純物元素の活性化を行う。特に Y A G レーザを用いたレーザアニール法を行うのが好ましい。また、第 2 の導電層において第 1 の層間絶縁膜に接する領域が十分に酸化していることなどにより、加熱処理を行ってもヒロックやウイスキー等の突起物が形成されない場合は、ファーネスアニール炉を用いる熱アニール法やラピッドサーマルアニール法 (R T A 法) を適用することができる。

【 0 1 0 7 】

また、第 1 の層間絶縁膜を形成する前に加熱処理を行っても良い。ただし、用

いた配線が熱に弱い場合には、本実施例のように配線等を保護するため層間絶縁膜（珪素を主成分とする絶縁膜、例えば窒化珪素膜）を形成した後で活性化処理を行うことが好ましい。

【 0 1 0 8 】

そして、加熱処理（300～450℃で1～12時間の熱処理）を行うと水素化を行うことができる。この工程は第1の層間絶縁膜461に含まれる水素により半導体層のダングリングボンドを終端する工程である。第1の層間絶縁膜の存在に関係なく半導体層を水素化することができる。水素化の他の手段として、プラズマ水素化（プラズマにより励起された水素を用いる）や、3～100%の水素を含む雰囲気中で300～450℃で1～12時間の加熱処理を行っても良い。

【 0 1 0 9 】

次いで、第1の層間絶縁膜461上に無機絶縁膜材料または有機絶縁物材料から成る第2の層間絶縁膜462aを形成する。本実施例では、膜厚1.6μmのアクリル樹脂膜を形成したが、粘度が10～1000cP、好ましくは40～200cPのものをを用い、表面に凸凹が形成されるものをを用いる。また、有機樹脂膜を用いない場合は図21で示すような形状の第2層間絶縁膜462bが形成される。

【 0 1 1 0 】

本実施例では、鏡面反射を防ぐため、表面に凸凹が形成される第2の層間絶縁膜を形成することによって画素電極の表面に凸凹を形成した。また、画素電極の表面に凹凸を持たせて光散乱性を図るため、画素電極の下方の領域に凸部を形成してもよい。その場合、凸部の形成は、TFTの形成と同じフォトリソを行うことができるため、工程数の増加なく形成することができる。なお、この凸部は配線及びTFT部以外の画素部領域の基板上に適宜設ければよい。こうして、凸部を覆う絶縁膜の表面に形成された凸凹に沿って画素電極の表面に凸凹が形成される。

【 0 1 1 1 】

また、第2の層間絶縁膜462aとして表面が平坦化する膜を用いてもよい。

その場合は、画素電極を形成した後、公知のサンドブラスト法やエッチング法等の工程を追加して表面を凹凸化させて、鏡面反射を防ぎ、反射光を散乱させることによって白色度を増加させることが好ましい。

【0112】

そして、駆動回路506において、各不純物領域とそれぞれ電氣的に接続する配線464～468を形成する。なお、これらの配線は、膜厚50nmのTi膜と、膜厚500nmの合金膜（AlとTiとの合金膜）との積層膜をパターンニングして形成する。もちろん、二層構造に限らず、単層構造でもよいし、三層以上の積層構造にしてもよい。また、配線の材料としては、AlとTiに限らない。例えば、Ta₂N膜上にAlやCuを形成し、さらにTi膜を形成した積層膜をパターンニングして配線を形成してもよい。（図10）

【0113】

また、画素部507においては、画素電極470、ゲート配線469、接続電極468を形成する。この接続電極468によりソース配線（443aと443bの積層）は、画素TFTと電氣的な接続が形成される。また、ゲート配線469は、画素TFTのゲート電極と電氣的な接続が形成される。また、画素電極470は、画素TFTのドレイン領域442と電氣的な接続が形成され、さらに保持容量を形成する一方の電極として機能する半導体層458と電氣的な接続が形成される。また、画素電極471としては、AlまたはAgを主成分とする膜、またはそれらの積層膜等の反射性の優れた材料を用いることが望ましい。

【0114】

以上の様にして、nチャネル型TFT501とpチャネル型TFT502からなるCMOS回路、及びnチャネル型TFT503を有する駆動回路506と、画素TFT504、保持容量505とを有する画素部507を同一基板上に形成することができる。こうして、アクティブマトリクス基板が完成する。

【0115】

駆動回路506のnチャネル型TFT501はチャネル形成領域437、ゲート電極の一部を構成する第1の導電層428aと重なる低濃度不純物領域436（GOLD領域）、ソース領域またはドレイン領域として機能する高濃度不純物

領域 4 5 2 と、n 型を付与する不純物元素および p 型を付与する不純物元素が導入された不純物領域 4 5 1 を有している。この n チャネル型 T F T 5 0 1 と電極 4 6 6 で接続して C M O S 回路を形成する p チャネル型 T F T 5 0 2 にはチャネル形成領域 4 4 0、ソース領域またはドレイン領域として機能する高濃度不純物領域 4 5 4 と、n 型を付与する不純物元素および p 型を付与する不純物元素が導入された不純物領域 4 5 3 を有している。また、n チャネル型 T F T 5 0 3 にはチャネル形成領域 4 4 3、ゲート電極の一部を構成する第 1 の導電層 4 3 0 a と重なる低濃度不純物領域 4 4 2 (G O L D 領域)、ソース領域またはドレイン領域として機能する高濃度不純物領域 4 5 6 と、n 型を付与する不純物元素および p 型を付与する不純物元素が導入された不純物領域 4 5 5 を有している。

【 0 1 1 6 】

画素部の画素 T F T 5 0 4 にはチャネル形成領域 4 4 6、ゲート電極の外側に形成される低濃度不純物領域 4 4 5 (L D D 領域)、ソース領域またはドレイン領域として機能する高濃度不純物領域 4 5 8 と、n 型を付与する不純物元素および p 型を付与する不純物元素が導入された不純物領域 4 5 7 を有している。また、保持容量 5 0 5 の一方の電極として機能する半導体層には、n 型を付与する不純物元素および p 型を付与する不純物元素が添加されている。保持容量 5 0 5 は、絶縁膜 4 1 6 を誘電体として、電極 (4 3 2 a と 4 3 2 b の積層) と、半導体層とで形成している。

【 0 1 1 7 】

本実施例の画素構造は、ブラックマトリクスを用いることなく、画素電極間の隙間が遮光されるように、画素電極の端部をソース配線と重なるように配置形成する。

【 0 1 1 8 】

また、本実施例で作製するアクティブマトリクス基板の画素部の上面図を図 1 1 に示す。なお、図 8 ～ 図 1 1 に対応する部分には同じ符号を用いている。図 1 0 中の鎖線 A - A' は図 1 1 中の鎖線 A - A' で切断した断面図に対応している。また、図 1 0 中の鎖線 B - B' は図 1 1 中の鎖線 B - B' で切断した断面図に対応している。

【0119】

このようにして作製された配線は低抵抗化が実現されており、該配線を有する配線基板は画素部の大面積化に十分適応でき得るものとなっている。

【0120】

なお、本実施例は実施例1乃至4のいずれか一と自由に組み合わせることが可能である。

【0121】

[実施例6]

本実施例では、実施例5で作製したアクティブマトリクス基板から、反射型液晶表示装置を作製する工程を以下に説明する。説明には図12を用いる。

【0122】

まず、実施例5に従い、図10の状態のアクティブマトリクス基板を得た後、図10のアクティブマトリクス基板上、少なくとも画素電極470上に配向膜567を形成しラビング処理を行う。なお、本実施例では配向膜567を形成する前に、アクリル樹脂膜等の有機樹脂膜をパターンニングすることによって基板間隔を保持するための柱状のスペーサ572を所望の位置に形成した。また、柱状のスペーサに代えて、球状のスペーサを基板全面に散布してもよい。

【0123】

次いで、対向基板569を用意する。次いで、対向基板569上に着色層570、571、平坦化膜573を形成する。赤色の着色層570と青色の着色層571とを重ねて、遮光部を形成する。また、赤色の着色層と緑色の着色層とを一部重ねて、遮光部を形成してもよい。

【0124】

本実施例では、実施例5に示す基板を用いている。従って、実施例5の画素部の上面図を示す図11では、少なくともゲート配線469と画素電極470の間隙と、ゲート配線469と接続電極468の間隙と、接続電極468と画素電極470の間隙を遮光する必要がある。本実施例では、それらの遮光すべき位置に着色層の積層からなる遮光部が重なるように各着色層を配置して、対向基板を貼り合わせた。

【 0 1 2 5 】

このように、ブラックマスク等の遮光層を形成することなく、各画素間の隙間を着色層の積層からなる遮光部で遮光することによって工程数の低減を可能とした。

【 0 1 2 6 】

次いで、平坦化膜 5 7 3 上に透明導電膜からなる対向電極 5 7 6 を少なくとも画素部に形成し、対向基板の全面に配向膜 5 7 4 を形成し、ラビング処理を施した。

【 0 1 2 7 】

そして、画素部と駆動回路が形成されたアクティブマトリクス基板と対向基板とをシール材 5 6 8 で貼り合わせる。シール材 5 6 8 にはフィラーが混入されていて、このフィラーと柱状スペーサによって均一な間隔を持って 2 枚の基板が貼り合わせられる。その後、両基板の間に液晶材料 5 7 5 を注入し、封止剤（図示せず）によって完全に封止する。液晶材料 5 7 5 には公知の液晶材料を用いれば良い。このようにして図 1 2 に示す反射型液晶表示装置が完成する。そして、必要があれば、アクティブマトリクス基板または対向基板を所望の形状に分断する。さらに、対向基板のみに偏光板（図示しない）を貼りつけた。そして、公知の技術を用いて F P C を貼りつけた。

【 0 1 2 8 】

以上のようにして作製される液晶表示パネルは各種電子機器の表示部として用いることができる。前記液晶表示パネルは、画素部において開口率を低下することなく、また、大面積化に十分対応でき得るものとなっている。

【 0 1 2 9 】

なお、本実施例は実施例 1 乃至 5 のいずれか一と自由に組み合わせることが可能である。

【 0 1 3 0 】

〔実施例 7〕

本実施例では、実施例 6 で作製したアクティブマトリクス基板から、実施例 7 とは異なるアクティブマトリクス型液晶表示装置を作製する工程を以下に説明す

る。説明には図 1 1 を用いる。

【 0 1 3 1 】

まず、実施例 6 に従い、図 8 の状態のアクティブマトリクス基板を得た後、図 8 のアクティブマトリクス基板上に配向膜 1 0 6 7 を形成しラビング処理を行う。なお、本実施例では配向膜 1 0 6 7 を形成する前に、アクリル樹脂膜等の有機樹脂膜をパターニングすることによって基板間隔を保持するための柱状のスペーサを所望の位置に形成した。また、柱状のスペーサに代えて、球状のスペーサを基板全面に散布してもよい。

【 0 1 3 2 】

次いで、対向基板 1 0 6 8 を用意する。この対向基板には、着色層 1 0 7 4、遮光層 1 0 7 5 が各画素に対応して配置されたカラーフィルタが設けられている。また、駆動回路の部分にも遮光層 1 0 7 7 を設けた。このカラーフィルタと遮光層 1 0 7 7 とを覆う平坦化膜 1 0 7 6 を設けた。次いで、平坦化膜 1 0 7 6 上に透明導電膜からなる対向電極 1 0 6 9 を画素部に形成し、対向基板の全面に配向膜 1 0 7 0 を形成し、ラビング処理を施した。

【 0 1 3 3 】

そして、画素部と駆動回路が形成されたアクティブマトリクス基板と対向基板とをシール材 1 0 7 1 で貼り合わせる。シール材 1 0 7 1 にはフィラーが混入されていて、このフィラーと柱状スペーサによって均一な間隔を持って 2 枚の基板が貼り合わせられる。その後、両基板の間に液晶材料 1 0 7 3 を注入し、封止剤（図示せず）によって完全に封止する。液晶材料 1 0 7 3 には公知の液晶材料を用いれば良い。このようにして図 1 1 に示すアクティブマトリクス型液晶表示装置が完成する。そして、必要があれば、アクティブマトリクス基板または対向基板を所望の形状に分断する。さらに、公知の技術を用いて偏光板等を適宜設けた。そして、公知の技術を用いて F P C を貼りつけた。

【 0 1 3 4 】

以上のようにして作製される液晶表示パネルは各種電子機器の表示部として用いることができる。前記液晶表示パネルは、画素部において開口率を低下することなく、また、大面積化に十分対応でき得るものとなっている。

【 0 1 3 5 】

なお、本実施例は実施例 1 乃至 6 のいずれか一と自由に組み合わせることが可能である。

【 0 1 3 6 】

〔実施例 8〕

本実施例では、本発明を利用した配線基板の一例として、発光装置を作製した例について説明する。本明細書において、発光装置とは、基板上に形成された発光素子を該基板とカバー材の間に封入した表示用パネルおよび該表示用パネルに IC を実装した表示用モジュールを総称したものである。なお、発光素子は、電場を加えることで発生するルミネッセンス (Electro Luminescence) が得られる有機化合物を含む層 (発光層) と陽極層と、陰極層とを有する。また、有機化合物におけるルミネッセンスには、一重項励起状態から基底状態に戻る際の発光 (蛍光) と三重項励起状態から基底状態に戻る際の発光 (リン光) があり、これらのうちどちらか、あるいは両方の発光を含む。

【 0 1 3 7 】

図 1 4 は本実施例の発光装置の断面図である。図 1 4 において、基板 7 0 0 上に設けられたスイッチング TFT 6 0 3 は図 1 0 の n チャネル型 TFT 5 0 3 を用いて形成される。したがって、構造の説明は n チャネル型 TFT 5 0 3 の説明を参照すれば良い。

【 0 1 3 8 】

なお、本実施例ではチャネル形成領域が二つ形成されるダブルゲート構造としているが、チャネル形成領域が一つ形成されるシングルゲート構造もしくは三つ形成されるトリプルゲート構造であっても良い。

【 0 1 3 9 】

基板 7 0 0 上に設けられた駆動回路は図 1 0 の CMOS 回路を用いて形成される。従って、構造の説明は n チャネル型 TFT 5 0 1 と p チャネル型 TFT 5 0 2 の説明を参照すれば良い。なお、本実施例ではシングルゲート構造としているが、ダブルゲート構造もしくはトリプルゲート構造であっても良い。

【 0 1 4 0 】

また、配線 7 0 1、7 0 3 は CMOS 回路のソース配線、7 0 2 はドレイン配線として機能する。また、配線 7 0 4 はソース配線 7 0 8 とスイッチング T F T のソース領域とを電氣的に接続する配線として機能し、配線 7 0 5 はドレイン配線 7 0 9 とスイッチング T F T のドレイン領域とを電氣的に接続する配線として機能する。

【 0 1 4 1 】

なお、電流制御 T F T 6 0 4 は図 1 0 の p チャネル型 T F T 5 0 2 を用いて形成される。従って、構造の説明は p チャネル型 T F T 5 0 2 の説明を参照すれば良い。なお、本実施例ではシングルゲート構造としているが、ダブルゲート構造もしくはトリプルゲート構造であっても良い。

【 0 1 4 2 】

また、配線 7 0 6 は電流制御 T F T のソース配線（電流供給線に相当する）であり、7 0 7 は電流制御 T F T の画素電極 7 1 0 上に重ねることで画素電極 7 1 0 と電氣的に接続する電極である。

【 0 1 4 3 】

なお、7 1 0 は、透明導電膜からなる画素電極（発光素子の陽極）である。透明導電膜としては、酸化インジウムと酸化スズとの化合物、酸化インジウムと酸化亜鉛との化合物、酸化亜鉛、酸化スズまたは酸化インジウムを用いることができる。また、前記透明導電膜にガリウムを添加したものを用いても良い。画素電極 7 1 0 は、上記配線を形成する前に平坦な層間絶縁膜 7 1 1 上に形成する。本実施例においては、樹脂からなる平坦化膜 7 1 1 を用いて T F T による段差を平坦化することは非常に重要である。後に形成される発光層は非常に薄いため、段差が存在することによって発光不良を起こす場合がある。従って、発光層をできるだけ平坦面に形成しうるように画素電極を形成する前に平坦化しておくことが望ましい。

【 0 1 4 4 】

配線 7 0 1 ~ 7 0 7 を形成後、図 1 4 に示すようにバンク 7 1 2 を形成する。バンク 7 1 2 は 1 0 0 ~ 4 0 0 n m の珪素を含む絶縁膜もしくは有機樹脂膜をパターニングして形成すれば良い。

【 0 1 4 5 】

なお、バンク 7 1 2 は絶縁膜であるため、成膜時における素子の静電破壊には注意が必要である。本実施例ではバンク 7 1 2 の材料となる絶縁膜中にカーボン粒子や金属粒子を添加して抵抗率を下げ、静電気の発生を抑制する。この際、抵抗率は $1 \times 10^6 \sim 1 \times 10^{12} \Omega \text{ m}$ (好ましくは $1 \times 10^8 \sim 1 \times 10^{10} \Omega \text{ m}$) となるようにカーボン粒子や金属粒子の添加量を調節すれば良い。

【 0 1 4 6 】

画素電極 7 1 0 の上には発光層 7 1 3 が形成される。なお、図 1 4 では一画素しか図示していないが、本実施例では R (赤)、G (緑)、B (青) の各色に対応した発光層を作り分けている。また、本実施例では蒸着法により低分子系有機発光材料を形成している。具体的には、正孔注入層として 2 0 n m 厚の銅フタロシアニン (C u P c) 膜を設け、その上に発光層として 7 0 n m 厚のトリスー 8 - キノリノラトアルミニウム錯体 (A l q₃) 膜を設けた積層構造としている。A l q₃ にキナクリドン、ペリレンもしくは D C M 1 といった蛍光色素を添加することで発光色を制御することができる。

【 0 1 4 7 】

但し、以上の例は発光層として用いることのできる有機発光材料の一例であって、これに限定する必要はまったくない。発光層、電荷輸送層または電荷注入層を自由に組み合わせて発光層 (発光及びそのためのキャリアの移動を行わせるための層) を形成すれば良い。例えば、本実施例では低分子系有機発光材料を発光層として用いる例を示したが、高分子系有機発光材料を用いても良い。また、電荷輸送層や電荷注入層として炭化珪素等の無機材料を用いることも可能である。これらの有機発光材料や無機材料は公知の材料を用いることができる。

【 0 1 4 8 】

次に、発光層 7 1 3 の上には導電膜からなる陰極 7 1 4 が設けられる。本実施例の場合、導電膜としてアルミニウムとリチウムとの合金膜を用いる。勿論、公知の M g A g 膜 (マグネシウムと銀との合金膜) を用いても良い。陰極材料としては、周期表の 1 族もしくは 2 族に属する元素からなる導電膜もしくはそれらの元素を添加した導電膜を用いれば良い。

【0149】

この陰極714まで形成された時点で発光素子715が完成する。なお、ここ
でいう発光素子715は、画素電極（陽極）710、発光層713及び陰極71
4で形成されたダイオードを指す。

【0150】

発光素子715を完全に覆うようにしてパッシベーション膜716を設けるこ
とは有効である。パッシベーション膜716としては、炭素膜、窒化珪素膜もし
くは窒化酸化珪素膜を含む絶縁膜からなり、該絶縁膜を単層もしくは組み合わせ
た積層で用いる。

【0151】

この際、カバレッジの良い膜をパッシベーション膜として用いることが好ましく
、炭素膜、特にDLC（ダイヤモンドライクカーボン）膜を用いることは有効で
ある。DLC膜は室温から100℃以下の温度範囲で成膜可能であるため、耐熱
性の低い発光層713の上方にも容易に成膜することができる。また、DLC膜
は酸素に対するブロッキング効果が高く、発光層713の酸化を抑制することが
可能である。そのため、この後に続く封止工程を行う間に発光層713が酸化す
るといった問題を防止できる。

【0152】

さらに、パッシベーション膜716上に封止材717を設け、カバー材718
を貼り合わせる。封止材717としては紫外線硬化樹脂を用いれば良く、内部に
吸湿効果を有する物質もしくは酸化防止効果を有する物質を設けることは有効で
ある。また、本実施例においてカバー材718はガラス基板や石英基板やプラス
チック基板（プラスチックフィルムも含む）の両面に炭素膜（好ましくはダイア
モンドライクカーボン膜）を形成したものをを用いる。

【0153】

こうして図14に示すような構造の発光装置が完成する。なお、バンク712
を形成した後、パッシベーション膜716を形成するまでの工程をマルチチャン
バー方式（またはインライン方式）の成膜装置を用いて、大気解放せずに連続的
に処理することは有効である。また、さらに発展させてカバー材718を貼り合

わせる工程までを大気解放せずに連続的に処理することも可能である。

【 0 1 5 4 】

こうして、基板 7 0 0 上に n チャンネル型 T F T 6 0 1、6 0 2、スイッチング T F T (n チャンネル型 T F T) 6 0 3 および電流制御 T F T (n チャンネル型 T F T) 6 0 4 が形成される。

【 0 1 5 5 】

さらに、図 1 4 を用いて説明したように、ゲート電極に絶縁膜を介して重なる不純物領域を設けることによりホットキャリア効果に起因する劣化に強い n チャンネル型 T F T を形成することができる。そのため、信頼性の高い発光装置を実現できる。

【 0 1 5 6 】

また、本実施例では画素部と駆動回路の構成のみ示しているが、本実施例の製造工程に従えば、その他にも信号分割回路、D/A コンバータ、オペアンプ、 γ 補正回路などの論理回路を同一の絶縁体上に形成可能であり、さらにはメモリやマイクロプロセッサをも形成しうる。

【 0 1 5 7 】

さらに、発光素子を保護するための封止（または封入）工程まで行った後の本実施例の発光装置について図 1 5 を用いて説明する。なお、必要に応じて図 1 4 で用いた符号を引用する。

【 0 1 5 8 】

図 1 5 (A) は、発光素子の封止までを行った状態を示す上面図、図 1 5 (B) は図 1 5 (A) を C - C ' で切断した断面図である。点線で示された 8 0 1 はソース側駆動回路、8 0 6 は画素部、8 0 7 はゲート側駆動回路である。また、9 0 1 はカバー材、9 0 2 は第 1 シール材、9 0 3 は第 2 シール材であり、第 1 シール材 9 0 2 で囲まれた内側には封止材 9 0 7 が設けられる。

【 0 1 5 9 】

なお、9 0 4 はソース側駆動回路 8 0 1 及びゲート側駆動回路 8 0 7 に入力される信号を伝送するための配線であり、外部入力端子となる F P C (フレキシブルプリントサーキット) 9 0 5 からビデオ信号やクロック信号を受け取る。なお

、ここではFPCしか図示されていないが、このFPCにはプリント配線基盤（PWB）が取り付けられていても良い。本明細書における発光装置には、発光装置本体だけでなく、それにFPCもしくはPWBが取り付けられた状態をも含むものとする。

【0160】

次に、断面構造について図15（B）を用いて説明する。基板700の上方には画素部806、ゲート側駆動回路807が形成されており、画素部806は電流制御TFT604とそのドレインに電氣的に接続された画素電極710を含む複数の画素により形成される。また、ゲート側駆動回路807はnチャネル型TFT601とpチャネル型TFT602とを組み合わせたCMOS回路（図14参照）を用いて形成される。

【0161】

画素電極710は発光素子の陽極として機能する。また、画素電極710の両端にはバンク712が形成され、画素電極710上には発光層713および発光素子の陰極714が形成される。

【0162】

陰極714は全画素に共通の配線としても機能し、接続配線904を経由してFPC905に電氣的に接続されている。さらに、画素部806及びゲート側駆動回路807に含まれる素子は全て陰極714およびパッシベーション膜567で覆われている。

【0163】

また、第1シール材902によりカバー材901が貼り合わされている。なお、カバー材901と発光素子との間隔を確保するために樹脂膜からなるスペーサを設けても良い。そして、第1シール材902の内側には封止材907が充填されている。なお、第1シール材902、封止材907としてはエポキシ系樹脂を用いるのが好ましい。また、第1シール材902はできるだけ水分や酸素を透過しない材料であることが望ましい。さらに、封止材907の内部に吸湿効果をもつ物質や酸化防止効果をもつ物質を含有させても良い。

【0164】

発光素子を覆うようにして設けられた封止材 9 0 7 はカバー材 9 0 1 を接着するための接着剤としても機能する。また、本実施例ではカバー材 9 0 1 を構成するプラスチック基板 9 0 1 a の材料として F R P (Fiberglass-Reinforced Plastics)、P V F (ポリビニルフロライド)、マイラー、ポリエステルまたはアクリルを用いることができる。

【 0 1 6 5 】

また、封止材 9 0 7 を用いてカバー材 9 0 1 を接着した後、封止材 9 0 7 の側面（露呈面）を覆うように第 2 シール材 9 0 3 を設ける。第 2 シール材 9 0 3 は第 1 シール材 9 0 2 と同じ材料を用いることができる。

【 0 1 6 6 】

以上のような構造で発光素子を封止材 9 0 7 に封入することにより、発光素子を外部から完全に遮断することができ、外部から水分や酸素等の発光層の酸化による劣化を促す物質が侵入することを防ぐことができる。従って、信頼性の高い発光装置が得られる。また、前記発光装置は、画素部において開口率を低下することなく、また、大面積化に十分対応でき得るものとなっている。

【 0 1 6 7 】

なお、本実施例は実施例 1 乃至 5 のいずれか一と自由に組み合わせることが可能である。

【 0 1 6 8 】

[実施例 9]

本実施例では、実施例 8 とは異なる画素構造を有した発光装置について説明する。説明には図 1 6 を用いる。

【 0 1 6 9 】

図 1 6 では電流制御用 T F T 4 5 0 1 として図 1 0 の p チャネル型 T F T 5 0 2 と同一構造の T F T を用い、スイッチング用 T F T 4 4 0 2 として図 1 0 の画素 T F T 5 0 4 と同一構造の T F T を用いる。勿論、電流制御用 T F T 4 5 0 1 のゲート電極はスイッチング用 T F T 4 4 0 2 のドレイン配線に電氣的に接続されている。また、電流制御用 T F T のドレイン配線は画素電極 4 5 0 4 に電氣的に接続されている。

【 0 1 7 0 】

本実施例では、導電膜からなる画素電極 4 5 0 4 が発光素子の陰極として機能する。具体的には、アルミニウムとリチウムとの合金膜を用いるが、周期表の 1 族もしくは 2 族に属する元素からなる導電膜もしくはそれらの元素を添加した導電膜を用いれば良い。

【 0 1 7 1 】

画素電極 4 5 0 4 の上には発光層 4 5 0 5 が形成される。なお、図 1 6 では一面素しか図示していないが、本実施例では G (緑) に対応した発光層を蒸着法及び塗布法 (好ましくはスピンコーティング法) により形成している。具体的には、電子注入層として 2 0 n m 厚のフッ化リチウム (L i F) 膜を設け、その上に発光層として 7 0 n m 厚の P P V (ポリパラフェニレンビニレン) 膜を設けた積層構造としている。

【 0 1 7 2 】

次に、発光層 4 5 0 5 の上には透明導電膜からなる陽極 4 5 0 6 が設けられる。本実施例の場合、透明導電膜として酸化インジウムと酸化スズとの化合物もしくは酸化インジウムと酸化亜鉛との化合物からなる導電膜を用いる。

【 0 1 7 3 】

この陽極 4 5 0 6 まで形成された時点で発光素子 4 5 0 7 が完成する。なお、ここでいう発光素子 4 5 0 7 は、画素電極 (陰極) 4 5 0 4 、発光層 4 5 0 5 及び陽極 4 5 0 6 で形成されたダイオードを指す。

【 0 1 7 4 】

発光素子 4 5 0 7 を完全に覆うようにしてパッシベーション膜 4 5 0 8 を設けることは有効である。パッシベーション膜 4 5 0 8 としては、炭素膜、窒化珪素膜もしくは窒化酸化珪素膜を含む絶縁膜からなり、該絶縁膜を単層もしくは組み合わせた積層で用いる。

【 0 1 7 5 】

さらに、パッシベーション膜 4 5 0 8 上に封止材 4 5 0 9 を設け、カバー材 4 5 1 0 を貼り合わせる。封止材 4 5 0 9 としては紫外線硬化樹脂を用いれば良く、内部に吸湿効果を有する物質もしくは酸化防止効果を有する物質を設けること

は有効である。また、本実施例においてカバー材 4 5 1 0 はガラス基板や石英基板やプラスチック基板（プラスチックフィルムも含む）の両面に炭素膜（好ましくはダイヤモンドライクカーボン膜）を形成したものをを用いる。

【 0 1 7 6 】

このようにして作製された発光装置の配線は低抵抗化が実現できており、また、画素部において開口率を低下することなく、大面積化に十分対応でき得るものとなっている。

【 0 1 7 7 】

なお、本実施例は実施例 1 乃至 5 のいずれか一と自由に組み合わせることが可能である。

【 0 1 7 8 】

〔実施例 1 0〕

本実施例では、実施例 5 で作製したアクティブマトリクス基板とは T F T 構造が異なる例を挙げ、本発明を用いて液晶表示装置を作製した例について説明する。

【 0 1 7 9 】

図 1 8 (A) に示すアクティブマトリクス基板は、 n チャネル型 T F T 5 0 3 と p チャネル型 T F T 5 0 2 を有する駆動回路 5 0 6 と、画素 T F T 5 0 4 と保持容量 5 0 5 を有する画素部 5 0 7 とが形成されている。

【 0 1 8 0 】

これらの T F T は基板 5 1 0 にゲート配線 5 1 2 ～ 5 1 7 を形成したのち、前記ゲート配線上に絶縁膜 5 1 1 を形成し、前記絶縁膜上の半導体層にチャネル形成領域やソース領域、ドレイン領域及び L D D 領域などを設けて形成する。半導体層は実施例 1 ～ 実施例 5 と同様に本発明を用いて形成する。

【 0 1 8 1 】

ゲート配線 5 1 2 ～ 5 1 7 は、その厚さを 2 0 0 ～ 4 0 0 nm、好ましくは 2 5 0 nm の厚さで形成し、その上層に形成する被膜の被覆性（ステップカバレッジ）を向上させるために、端部をテーパ形状となるように形成する。テーパ部の角度は 5 ～ 3 0 度、好ましくは 1 5 ～ 2 5 度で形成する。テーパ部はドライエッチング法で形成され、エッチングガスと基板側に印加するバイアス電圧により

、その角度を制御する。

【0182】

また、不純物領域は、第1乃至第3のドーピング工程によって形成する。まず、第1のドーピング工程を行って、nチャネル型TFTのLDD (Lightly Doped Drain) 領域を形成する。ドーピングの方法はイオンドープ法若しくはイオン注入法で行えば良い。n型を付与する不純物元素（ドナー）としてリン（P）を添加し、マスクにより第1の不純物領域219～222を形成される。そして、新たにnチャネル型TFTのLDD領域を覆うマスクを形成して、第2のドーピング工程はnチャネル型TFTのソース領域及びドレイン領域を形成して行う。

【0183】

第3のドーピング処理により、pチャネル型TFTのソース領域及びドレイン領域を形成する。ドーピングの方法はイオンドープ法やイオン注入法でp型を付与する不純物元素（アクセプタ）を添加すればよい。このとき、nチャネル型TFTを形成する半導体層にはマスクを形成するため、p型を付与する不純物元素が添加されない。本実施例では、pチャネル型TFTにおいてLDD領域を作製していないが、もちろん、作製してもよい。

【0184】

このようにして、nチャネル型TFT503にはチャネル形成領域529の外側にLDD領域530、ソース領域またはドレイン領域531が形成される。pチャネル型TFT502も同様な構成とし、チャネル形成領域527、ソース領域またはドレイン領域528から成っている。なお、本実施例ではシングルゲート構造としているが、ダブルゲート構造もしくはトリプルゲート構造であっても良い。

【0185】

画素部507において、nチャネル型TFTで形成される画素TFT504はオフ電流の低減を目的としてマルチゲート構造で形成され、チャネル形成領域532の外側にLDD領域533、ソース領域またはドレイン領域534が設けられている。

【0186】

層間絶縁膜は酸化珪素、窒化珪素、または酸化窒化珪素などの無機材料から成り、50～500nmの厚さの第1の層間絶縁膜540と、ポリイミド、アクリル、ポリイミドアミド、BCB（ベンゾシクロブテン）などの有機絶縁物材料から成る第2の層間絶縁膜541とで形成する。このように、第2の層間絶縁膜を有機絶縁物材料で形成することにより、表面を良好に平坦化させることができる。また、有機樹脂材料は一般に誘電率が低いので、寄生容量を低減することができる。しかし、吸湿性があり保護膜としては適さないので、第1の層間絶縁膜540と組み合わせて形成することが好ましい。

【0187】

その後、所定のパターンのレジストマスクを形成し、それぞれの半導体層に形成されたソース領域またはドレイン領域に達するコンタクトホールを形成する。コンタクトホールの形成はドライエッチング法により行う。この場合、エッチングガスに CF_4 、 O_2 、 He の混合ガスを用い有機樹脂材料から成る第2の層間絶縁膜541をまずエッチングし、その後、続いてエッチングガスを CF_4 、 O_2 として第1の層間絶縁膜540をエッチングする。

【0188】

そして、導電性の金属膜をスパッタ法や真空蒸着法で形成し、レジストマスクパターンを形成し、エッチングによって配線543～549を形成する。このようにして、アクティブマトリクス基板を形成することができる。

【0189】

図18（A）のアクティブマトリクス基板を用いて、アクティブマトリクス型液晶表示装置を作製する工程を説明する。図18（B）はアクティブマトリクス基板と対向基板554とをシール材558で貼り合わせた状態を示している。最初に、図18（A）の状態のアクティブマトリクス基板上に柱状のスペーサ551、552を形成する。画素部に設けるスペーサ551は画素電極上のコンタクト部に重ねて設ける。スペーサは用いる液晶材料にも依存するが、3～10 μm の高さとする。コンタクト部では、コンタクトホールに対応した凹部が形成されるので、この部分に合わせてスペーサを形成することにより液晶の配向の乱れを防ぐことができる。その後、配向膜553を形成しラビング処理を行う。対向基

板 5 5 4 には透明導電膜 5 5 5、配向膜 5 5 6 を形成する。その後、アクティブマトリクス基板と対向基板とを貼り合わせ液晶を注入する。

【 0 1 9 0 】

以上のようにして作製されるアクティブマトリクス型の液晶表示装置は各種電子装置の表示装置として用いることができる。前記液晶表示パネルは、画素部において開口率を低下することなく、また、大面積化に十分対応でき得るものとなっている。

【 0 1 9 1 】

なお、本実施例は実施例 1 乃至 5 のいずれか一と自由に組み合わせることが可能である。

【 0 1 9 2 】

[実施例 1 1]

本実施例では、実施例 1 0 で示したアクティブマトリクス基板を用いて、発光装置を作製した例について説明する。

【 0 1 9 3 】

図 1 9 では電流制御用 T F T 4 5 0 1 として図 1 6 の n チャネル型 T F T 5 0 3 と同一構造の T F T を用いる。勿論、電流制御用 T F T 4 5 0 1 のゲート電極はスイッチング用 T F T 4 4 0 2 のドレイン配線に電氣的に接続されている。また、電流制御用 T F T 4 5 0 1 のドレイン配線は画素電極 4 5 0 4 に電氣的に接続されている。

【 0 1 9 4 】

本実施例では、導電膜からなる画素電極 4 5 0 4 が発光素子の陰極として機能する。具体的には、アルミニウムとリチウムとの合金膜を用いるが、周期表の 1 族もしくは 2 族に属する元素からなる導電膜もしくはそれらの元素を添加した導電膜を用いれば良い。

【 0 1 9 5 】

画素電極 4 5 0 4 の上には発光層 4 5 0 5 が形成される。なお、図 1 9 では一画素しか図示していないが、本実施例では G (緑) に対応した発光層を蒸着法及び塗布法 (好ましくはスピコーティング法) により形成している。具体的には

、電子注入層として20nm厚のフッ化リチウム(LiF)膜を設け、その上に発光層として70nm厚のPPV(ポリパラフェニレンビニレン)膜を設けた積層構造としている。

【0196】

次に、発光層4505の上には透明導電膜からなる陽極4506が設けられる。本実施例の場合、透明導電膜として酸化インジウムと酸化スズとの化合物もしくは酸化インジウムと酸化亜鉛との化合物からなる導電膜を用いる。

【0197】

この陽極4506まで形成された時点で発光素子4507が完成する。なお、ここでいう発光素子4507は、画素電極(陰極)4504、発光層4505及び陽極4506で形成されたダイオードを指す。

【0198】

発光素子4507を完全に覆うようにしてパッシベーション膜4508を設けることは有効である。パッシベーション膜4508としては、炭素膜、窒化珪素膜もしくは窒化酸化珪素膜を含む絶縁膜からなり、該絶縁膜を単層もしくは組み合わせた積層で用いる。

【0199】

さらに、パッシベーション膜4508上に封止材4509を設け、カバー材4510を貼り合わせる。封止材4509としては紫外線硬化樹脂を用いれば良く、内部に吸湿効果を有する物質もしくは酸化防止効果を有する物質を設けることは有効である。また、本実施例においてカバー材4510はガラス基板や石英基板やプラスチック基板(プラスチックフィルムも含む)の両面に炭素膜(好ましくはダイヤモンドライクカーボン膜)を形成したものをを用いる。

【0200】

このようにして作製された発光装置は、画素部において開口率を低下することなく、また、大面積化に十分対応でき得るものとなっている。

【0201】

なお、本実施例は実施例1乃至6のいずれか一と自由に組み合わせることが可能である。

【 0 2 0 2 】

〔実施例 1 2〕

本発明を適用して、本発明を実施して形成された配線基板は様々な電気光学装置（アクティブマトリクス型液晶表示装置、アクティブマトリクス型 E C 表示装置、アクティブマトリクス型発光装置）に用いることが出来る。即ち、それら電気光学装置を表示部に組み込んだ電子機器全てに本発明を実施出来る。

【 0 2 0 3 】

その様な電子機器としては、パーソナルコンピュータ、ディスプレイなどが挙げられる。それらの一例を図 2 0 に示す。

【 0 2 0 4 】

図 2 0 (A) はパーソナルコンピュータであり、本体 3 0 0 1、画像入力部 3 0 0 2、表示部 3 0 0 3、キーボード 3 0 0 4 等を含む。本発明を表示部 3 0 0 3 に適用することができる。本発明を適用すれば、表示部 3 0 0 3 の大面積化に対応でき得る。

【 0 2 0 5 】

図 2 0 (B) はプログラムを記録した記録媒体（以下、記録媒体と呼ぶ）を用いるプレイヤーであり、本体 3 4 0 1、表示部 3 4 0 2、スピーカ部 3 4 0 3、記録媒体 3 4 0 4、操作スイッチ 3 4 0 5 等を含む。なお、このプレイヤーは記録媒体として DVD (D i g t i a l V e r s a t i l e D i s c)、CD 等を用い、音楽鑑賞や映画鑑賞やゲームやインターネットを行うことができる。本発明は表示部 3 4 0 2 に適用することができる。本発明を適用すれば、表示部 3 4 0 2 の大面積化に対応でき得る。

【 0 2 0 6 】

図 2 0 (C) はディスプレイであり、本体 4 1 0 1、支持台 4 1 0 2、表示部 4 1 0 3 等を含む。本発明は表示部 4 1 0 3 に適用することができる。本発明のディスプレイは特に大画面化した場合において十分対応でき得る構成となっている。特に対角 1 0 インチ以上（特に 3 0 インチ以上）のディスプレイには有利である。

【 0 2 0 7 】

以上の様に、本発明の適用範囲は極めて広く、あらゆる分野の電子機器に適用することが可能である。また、本実施例の電子機器は実施例 1 ～ 1 1 のどのような組み合わせからなる構成を用いても実現することができる。

【 0 2 0 8 】

【発明の効果】

本発明の構成を採用することにより、以下に示すような基本的有意性を得ることが出来る。

- (a) 従来の配線または配線基板の作製プロセスに適合した、簡単な方法である。
- (b) 配線の低抵抗化を実現できる。そのため、設計の自由度および画素部における開口率の向上が可能となる。
- (c) カバレッジを良好なものとすることができる。
- (d) 以上の利点を満たした上で、アクティブマトリクス型の液晶表示装置に代表される半導体装置において、画素部の面積が大きくなり大画面化しても十分に対応することが可能となる。

【図面の簡単な説明】

- 【図 1】 本発明の概念の例を示す図。
- 【図 2】 本発明を適用して作製した配線の形状の例を示す図。
- 【図 3】 本発明を適用して作製した配線の形状の模式図を示す図。
- 【図 4】 本発明を適用して作製した配線の形状の例を示す図。
- 【図 5】 本発明を適用して作製した配線の形状の例を示す図。
- 【図 6】 本発明を適用して作製した配線の形状の例を示す図。
- 【図 7】 本発明の概念の例を示す図。
- 【図 8】 画素 T F T、駆動回路の T F T の作製工程を示す断面図。
- 【図 9】 画素 T F T、駆動回路の T F T の作製工程を示す断面図。
- 【図 1 0】 画素 T F T、駆動回路の T F T の作製工程を示す断面図。
- 【図 1 1】 画素 T F T の構成を示す上面図。
- 【図 1 2】 アクティブマトリクス型液晶表示装置の作製工程を示す断面図。
- 【図 1 3】 アクティブマトリクス型液晶表示装置の作製工程を示す断面図。

【図 1 4】 発光装置の駆動回路及び画素部の断面構造図。

【図 1 5】 (A) 発光装置の上面図。

(B) 発光装置の駆動回路及び画素部の断面構造図。

【図 1 6】 発光装置の駆動回路及び画素部の断面構造図。

【図 1 7】 本発明の概念の例を示す図。

【図 1 8】 アクティブマトリクス型液晶表示装置の作製工程を示す断面図。

【図 1 9】 発光装置の画素部の断面構造図。


【図 2 0】 半導体装置の例を示す図。

【図 2 1】 画素 T F T、駆動回路の T F T の作製工程を示す断面図。


【書類名】 図面

【図 1】


(A) 半導体層の形成／絶縁膜の形成／第 1 の導電膜と第 2 の導電膜と第 3 の導電膜の形成



(B) 第 1 のエッチング工程




(C) 第 2 のエッチング工程




【図 2】

(A)




(B)




【図 3】

(A) 絶縁膜の形成／第 1 の導電膜と第 2 の導電膜の形成




(B) エッチング工程




【図 4】


(A)



(B)




(C)




【図5】


(A)



(B)




(C)




【図 6】


(A)



(B)




(C)




【図 7】


(A) 第1の導電膜と第2の導電膜と第3の導電膜の形成




(B) エッチング工程



(C) 絶縁膜の形成／半導体層の形成




【図 8】




【図 9】


(A) 第2のドーピング処理／第3のドーピング処理




(B) 第4のドーピング処理




(C) 第1の層間絶縁膜の形成／加熱処理




【図10】




【図 11】




【図 12】




【図 1 3】




【図14】



【図15】




【図 16】




【図 17】


(A) 第2のエッチング工程




(B) プラズマ処理




【图 18】




【図19】



【図 2 0】



【図 21】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 低抵抗な材料を用いることにより、画素部の大面積化に対応し得る配線を作製することを目的とする。

【解決手段】

本発明における配線は、第1の幅を有し、かつ、WまたはMoから選ばれた一種または複数種の元素、または前記元素を主成分とする合金若しくは化合物からなる第1の導電層を第1層とし、前記第1の幅より狭い第2の幅を有し、かつ、Alを主成分とする合金若しくは化合物からなる低抵抗な第2の導電層を第2層とし、前記第2の幅より狭い第3の幅を有し、かつ、Tiを主成分とする合金若しくは化合物からなる第3の導電層を第3層とする積層構造であるとする。このような構成にすることで、画素部の大面積化に十分対応でき得る。また、少なくとも第2の導電層の端部における断面形状はテーパ形状であるとする。このような形状にすることで、カバレッジを良好なものとすることができ得る。

【選択図】 図1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000153878]

1. 変更年月日 1990年 8月17日

[変更理由] 新規登録

住 所 神奈川県厚木市長谷398番地

氏 名 株式会社半導体エネルギー研究所